

# 山东省重点新材料首批次应用示范指导目录（2024年版）

序号	产品名称	性能要求	应用领域
一	先进钢铁材料		
1	汽车用先进钢	(1) R1500HS: 屈服强度 $\geq 350\text{MPa}$ , 抗拉强度 $\geq 450\text{MPa}$ , 延伸率 $\geq 20\%$ 。 (2) R1800HS: 屈服强度 $\geq 400\text{MPa}$ , 抗拉强度 $\geq 500\text{MPa}$ , 延伸率 $\geq 10\%$ 。 (3) RE700L: 屈服强度 $\geq 650\text{MPa}$ , 抗拉强度 $\geq 700\text{MPa}$ , 延伸率 $\geq 14\%$ 。 (4) RE700MC: 屈服强度 $\geq 700\text{MPa}$ , 抗拉强度 $\geq 750\text{MPa}$ , 延伸率 $\geq 14\%$ 。	汽车
2	注射成型软磁材料	(1) FeSi <sub>3</sub> : 屈服强度 $\geq 300\text{MPa}$ , 延伸率 $\geq 20\%$ , 密度 $\geq 7.5\text{g/cm}^3$ , $\mu_{\max} \geq 4000$ , Js $\geq 1.3\text{T}$ , Hc $\leq 100\text{A/m}$ 。 (2) Fe-Co: 屈服强度 $\geq 120\text{MPa}$ , 延伸率 $\geq 10\%$ , 密度 $\geq 7.6\text{g/cm}^3$ , $\mu_{\max} \geq 1000$ , Js $\geq 1.5\text{T}$ , Hc $\leq 200\text{A/m}$ 。 (3) Fe-Ni: 屈服强度 $\geq 130\text{MPa}$ , 延伸率 $\geq 30\%$ , 密度 $\geq 7.6\text{g/cm}^3$ , $\mu_{\max} \geq 12000$ , Js $\geq 1.3\text{T}$ , Hc $\leq 150\text{A/m}$ 。	电子、汽车
3	超高强度焊接材料	抗拉强度 R <sub>m</sub> $\geq 880\text{MPa}$ , 屈服强度 R <sub>p0.2</sub> $\geq 790\text{MPa}$ , 冲击功 (-40°C) $> 47\text{AKv(J)}$ 。	工程机械、车辆、船舶、压力容器
4	不锈钢微丝	线径范围 0.15 ~ 1.2mm, 抗拉强度 650 ~ 2100MPa, 延伸率 $\leq 65\%$ 。	汽车、石油化工
5	SA-508钢大锻件	(1) SA-508-3钢: 屈服强度 $\geq 345\text{MPa}$ (室温)、 $\geq 285\text{MPa}$ (350°C), 抗拉强度 552~725MPa (室温)、 $\geq 510\text{MPa}$ (350°C), 伸长率 $\geq 18\%$ (室温)、 $\geq 16\%$ (350°C), 断面收缩率 $\geq 38\%$ ; -20°C 夏比 V型缺口冲击吸收能量值: 一组三个试样平均值 $\geq 41\text{J}$ , 三个试样中只允许一个试样的吸收能量低于 41J 而不低于 34J。 (2) SA-508Gr. 4N C1.1钢: 抗拉强度 725 ~ 895MPa, 屈服强度 $\geq 585\text{MPa}$ , 延伸率 $\geq 18\%$ , 面缩率 $\geq 45\%$ ; -29°C 夏比V型冲击吸收能量值: 一组三个试样平均值 $\geq 48\text{J}$ , 一个试样的最低值为 41J, 一组内只能有一个低于平均值。	能源电力装备
6	在线等温处理非调钢	抗拉强度 $\geq 800\text{Mpa}$ ; 面缩率 $\geq 65\%$ 。	汽车、工程机械等
7	以热代冷极薄钢材	$\leq 0.75\text{mm}$ 极薄规格, 厚度公差 $\pm 0.02\text{mm}$ , 宽度允许偏差 0~20mm; 屈服强度 170~360Mpa, 抗拉强度 $\geq 270\text{Mpa}$ , 断后伸长率 $\geq 30\%$ ; 无裂纹、结疤、折叠、气泡、夹杂	建筑、家居

序号	产品名称	性能要求	应用领域
8	高寿命可焊接不锈钢彩涂板	(1) 常规加工性能指标：按照GB/T 12754-2019标准，弯曲性能满足C级要求T弯值不大于1T；MEK耐有机溶剂擦拭2000次无破；反向冲击10J涂层无裂纹无脱落；百格+杯凸7.0mm高度0级。 (2) 非常规性能指标：耐中性盐雾性能指标 $\geq 3000$ 小时平板无起泡；耐QUVA-340紫外加速老化实验3000小时色差 $dE \leq 3.0$ ；耐QUVB-313紫外加速老化实验2500小时色差 $dE \leq 3.0$ 。	建筑
9	超高强度钢	直径Φ14mm盘条抗拉强度 $\geq 1580$ MPa，断面收缩率 $\geq 28\%$ ，索氏体化率 $\geq 95\%$ ；直径Φ15mm盘条抗拉强度 $\geq 1540$ MPa，断面收缩率 $\geq 26\%$ ，索氏体化率 $\geq 93\%$ 。	建筑
<b>二 先进有色金属材料</b>			
10	高强度、高导电率导电轨铝合金	抗拉强度220MPa ~ 240MPa, 规定塑性延伸强度190MPa以上, 断后延伸率12%以上, 电导率高于32.5Ms/M即56.03%IACS以上, 电阻率指标要优于 $0.0307 \Omega \cdot mm^2/m$ , 整体性能提	轨道交通
11	新型高强韧耐疲劳6XXX铝合金型	T6状态：抗拉强度 $\geq 400$ MPa，屈服强度 $\geq 380$ MPa，延伸率 $\geq 12\%$ ，疲劳强度 $\geq 140$ MPa。	汽车
12	高强铸造铝合金结构件	抗拉强度 $\geq 350$ MPa，屈服强度 $\geq 300$ MPa，延伸率 $\geq 8\%$ ，硬度 $\geq 95$ HBW。	汽车零部件
13	轻量化汽车零部件	(1) 轮胎悬挂、转向节等车辆承载用连接部件用高强度、无粗晶车用连接、支撑铝合金结构件棒材、型材：抗拉强度 $\geq 400$ MPa，屈服强度 $\geq 380$ MPa，伸长率 $\geq 12\%$ ，硬度 $\geq 110$ HBW，粗晶环 $\leq 0.5$ mm。 (2) 发动机周围附件、结构件用铝合金型材： ①高性能铝合金：抗拉强度 $\geq 380$ MPa，屈服强度 $\geq 360$ MPa，伸长率 $\geq 12\%$ ，硬度 $\geq 100$ HBW，粗晶环 $\leq 1$ mm。 ②高强度、耐热、耐磨发动机活塞用铝合金型材：抗拉强度 $\geq 420$ MPa，屈服强度 $\geq 400$ MPa，伸长率 $\geq 5\%$ ，硬度 $\geq 135$ HBW。 ③耐长期热稳定铝合金型材：150℃长时间(1000h)工况环境下，铝合金型材屈服强度 $\geq 305$ MPa；205℃短时间(1h)工况环境下，铝合金型材屈服强度 $\geq 305$ MPa。	汽车
14	汽车一体化压铸结构件	延伸率 $\geq 10\%$ 、抗拉强度大于240MPa，屈服强度大于130MPa。	汽车

序号	产品名称	性能要求	应用领域
15	高频微波、高密度封装覆铜板、极薄铜箔	(1) 高频微波覆铜板：介电常数 (DK) $3.50 \pm 0.05$ (10GHz)，高频损耗 $< 0.004$ (10GHz)，玻璃化温度 $> 200^\circ\text{C}$ ，剥离强度 $> 0.8\text{N/mm}$ 。 (2) 高密度覆铜板：玻璃化温度 $> 250^\circ\text{C}$ ，平面膨胀系数 $< 28$ 。 (3) 极薄铜箔：厚度 $\leq 6\text{ }\mu\text{m}$ ，单位面积重量 $50 \sim 55\text{g/m}^2$ ，抗拉强度 $\geq 400\text{kg/m}^2$ ，延伸率 $\geq 3.0\%$ ，粗糙度：光面 $\leq 0.543\text{ }\mu\text{m}$ ，毛面 $\leq 3.0\text{ }\mu\text{m}$ ，抗高温氧化性：恒温 ( $140^\circ\text{C}/15\text{min}$ ) 无氧化变色。 (4) 高频高速基板用压延铜箔：典型厚度及精度 $12 \pm 0.5\text{ }\mu\text{m}$ ，单位面积质量 $100 \sim 111\text{g/m}^2$ ，宽度及精度 $520 \pm 1.5\text{mm}$ ，抗拉强度 (室温) $\geq 460\text{N/mm}^2$ ，抗拉强度 ( $180^\circ\text{C} \times 30\text{min}$ ) $\leq 210\text{N/mm}^2$ ，延伸率 (室温) $\geq 0.7\%$ ，延伸率 ( $180^\circ\text{C} \times 30\text{min}$ ) $\geq 4\%$ ，空气中 $200^\circ\text{C} \times 60\text{min}$ 无氧化，粗糙度 M 面 ( $R_z$ ) $\leq 1.3\text{ }\mu\text{m}$ ，剥离强度 $\geq 0.7\text{N/mm}$ 。 (5) 超低轮廓度压延铜箔：板形 $< 10\text{I}$ ，表面粗糙度 $R_z \leq 0.9\text{ }\mu\text{m}$ ，抗剥离强度 $\geq 0.8\text{N/mm}$ ，滑动弯曲性能 $\geq 15$ 万次，FCCL 的 $180^\circ$ 弯折试验 $\geq 5$ 次。	汽车、航空航天、电子信息
16	铜铝层状复合材	体积电导率 $\geq 70\%$ IACS，剥离强度 $\geq 80\text{N/mm}$ ，拉伸强度 $\geq 150\text{MPa}$ ，剪切强度 $\geq 50\text{MPa}$ 。	新能源
17	高强高弹 Cu-Ni-Co-Si 系 (C7035) 引线框	抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ ，延伸率 $\geq 5\%$ ，导电率 $\geq 45\%$ IACS，硬度 $\geq 200\text{MPa}$ ，表面粗糙度 $R_a \leq 0.1\text{ }\mu\text{m}$ 。	集成电路
18	高铁铬锆铜接触线及绞线	Cr% $0.65 \sim 0.8$ ，Zr% $0.15 \sim 0.2$ ，Cu% 余量；强度 $\geq 600\text{MPa}$ ，电导率 $\geq 80\%$ IACS，软化温度 $\geq 550^\circ\text{C}$ ；接触线单根长度 $1500 \sim 2000\text{m}$ ，重 $2000 \sim 2670\text{Kg}$ 。	高速铁路
19	铜基钯涂层复合键合材料	TS $\geq 100$ 回合，1.0mil 物理参数 EL $> 7\text{cn}$ ，BL $7\% \sim 14\%$ 。	集成电路
20	金基银钯合金复合材料	直径 $18\text{ }\mu\text{m}$ ，断裂力 BL $> 4\text{gf}$ ，延伸率 5-10%；直径 $20\text{ }\mu\text{m}$ ，断裂力 BL $> 5\text{gf}$ ，延伸率 6-12%；直径 $23\text{ }\mu\text{m}$ ，断裂力 BL $> 8\text{gf}$ ，延伸率 8-15%；直径 $25\text{ }\mu\text{m}$ ，断裂力 BL $> 9\text{gf}$ ，延伸率 8-12%。	集成电路、照明
21	高可靠性银合金	线径 $18 \sim 42\text{ }\mu\text{m}$ ，断裂力 BL $> 3\text{gf}$ ，延伸率 EL $\geq 6\%$ ，电性能 20℃ 电阻率 $\geq 1.6\text{ }\mu\Omega \cdot \text{cm}$ 。	集成电路、照明
22	高纯钴靶	纯度 $\geq 99.999\%$ (5N)，晶粒尺寸 $\leq 50\text{ }\mu\text{m}$ ，焊合率 $> 99\%$ ，靶材最大外径 $\geq 300\text{mm}$ 。	集成电路
23	高纯铜靶	纯度 $\geq 99.9999\%$ (6N)，金属杂质元素含量均 $\leq 0.2\text{ppm}$ ，非金属杂质元素含量均 $\leq 1\text{ppm}$ ，最大外径 $\geq 400\text{mm}$ ，尺寸公差 $\pm 0.1\text{mm}$ ，焊合率 $\geq 99\%$ ，表面粗糙度 $R_a \leq 0.4\text{ }\mu\text{m}$ 。	集成电路
24	高纯钽靶	纯度 $\geq 99.995\%$ (4N5)，晶粒尺寸 $\leq 80\text{ }\mu\text{m}$ ，靶材厚度方向 {111} 取向晶粒占比差 $\leq 30\%$ ，最大外径 $\geq 400\text{mm}$ ，尺寸公差 $\pm 0.1\text{mm}$ ，焊合率 $\geq 99\%$ ，表面粗糙度 $R_a \leq 0.4\text{ }\mu\text{m}$ 。	集成电路
25	海洋工程用特种焊接材料	熔敷金属抗拉强度 $> 600\text{MPa}$ ，屈服强度 $> 480\text{MPa}$ ，冲击功 ( $-50^\circ\text{C}$ ) $\geq 95\text{J}$ ，延伸率 $\geq 22\%$ ，熔敷金属相对腐蚀率 $\leq 8\%$ 。	海洋工程、船舶、工程机械

序号	产品名称	性能要求	应用领域
26	AB5型高性能稀土储氢合金	40℃平衡放氢中压 ( $H/M=0.5$ ) $0.01 \sim 0.07\text{MPa}$ , 吸气量 $\geq 0.88$ , 最大放电克容量 $\geq 320\text{ mAh/g}$ , 合金电极循环寿命 $\geq 300$ 周, 氧含量 $\leq 1000\text{ ppm}$ 。	新能源汽车
27	新型铈磁体	无Td、Dy重稀土前提下, 铈含量占稀土总量 $> 25\%$ , $(BH)_m(\text{MGoe}) + H_{cj}(\text{kOe}) > 55$ ; 其他情况下铈含量占稀土总量 $> 30\%$ , $(BH)_m(\text{MGoe}) + H_{cj}(\text{kOe}) > 53$ 。	电声、工业装备
28	TC4脊柱侧弯连杆用高性能钛合金丝材	抗拉强度 $980 \sim 1100\text{ MPa}$ , 屈服强度 $\geq 900\text{ MPa}$ , 延伸率 $\geq 15\%$ , 断面收缩率 $\geq 40\%$ , 在加载辊间距76mm、支撑辊间距228mm的试验条件下, 动态四点弯曲疲劳最大载荷490N, 循环周次过250万次。	医疗器械
29	钛及钛合金箔材	规格: 厚度 $30\text{ }\mu\text{m}$ , 宽度 $650\text{ mm}$ , 抗拉强度 $300 \sim 400\text{ MPa}$ , 屈服强度 $200 \sim 330\text{ MPa}$ , 延伸率 A50: $8 \sim 15\%$ , 硬度 $110\text{ HV}$ , 表面粗糙度 $R_a \leq 0.2\text{ }\mu\text{m}$ 。	航空航天、新能源
30	磁控溅射靶材	纯度 $\geq 4\text{N}5$ ; Fe $\leq 3\text{ ppm}$ , K $\leq 1\text{ ppm}$ , C $\leq 3\text{ ppm}$ ; 平均粒径 $\leq 50\text{ }\mu\text{m}$ 。	新型显示、光伏、集成电路
31	特种有色晶种合金材料	磷吸收率 $\geq 95\%$ , 金相组织稳定在二级以上, 使用过程绿色环保; TCB晶种合金, 丝状, $\varnothing 9.5\text{ mm}$ , 基体中含有高结构稳定性、高弥散性、高形核活性微纳米粒子, 细化效果保溫14小时以上不衰退。	新能源汽车、轨道交通、航空航天
32	高强高导热镁合金材料	材料密度 $\leq 1.9\text{ g/cm}^3$ , 抗拉强度 $\geq 270\text{ MPa}$ , 延伸率 $\geq 7\%$ , 热导率 $\geq 110\text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ 。	通讯装备
33	低镍高氮合金	抗拉强度 $\geq 2000\text{ MPa}$ , 良好的塑性 $\geq 12\%$ , 较高的韧性 $\geq 25\text{ J}$ , 高温强度 $700^\circ\text{C} \geq 450\text{ MPa}$ 以上, 蠕变抗力 $650^\circ\text{C} \geq 150\text{ MPa}$ 以上。	海洋工程
34	高温合金	K648合金关键指标: 室温抗拉强度 $\geq 780\text{ MPa}$ ; 室温伸长率 $\geq 4\%$ ; 室温冲击功 $\geq 16\text{ J}$ ; $800^\circ\text{C}/180\text{ MPa}$ , $h \geq 30\text{ h}$ ; [O] $\leq 20\text{ ppm}$ ; [N] $\leq 35\text{ ppm}$ 。 K452合金关键指标: $900^\circ\text{C}$ 抗拉强度 $\geq 450\text{ MPa}$ ; 伸长率 $\geq 7\%$ ; 断面收缩率 $\geq 14.0\%$ ; $900^\circ\text{C}/200\text{ MPa}$ , $h \geq 50\text{ h}$ ; [O] $\leq 20\text{ ppm}$ ; [N] $\leq 30\text{ ppm}$ 。 K444合金关键指标: $900^\circ\text{C}$ 抗拉强度 $\geq 640\text{ MPa}$ ; 伸长率 $\geq 8\%$ ; 断面收缩率 $\geq 16\%$ ; $900^\circ\text{C}/275\text{ MPa}$ , $h \geq 100\text{ h}$ ; [O] $\leq 20\text{ ppm}$ ; [N] $\leq 25\text{ ppm}$ 。 K446合金关键指标: $800^\circ\text{C}$ 抗拉强度 $\geq 640\text{ MPa}$ ; 伸长率 $\geq 3.0\%$ ; $800^\circ\text{C}/295\text{ MPa}$ , $h \geq 100\text{ h}$ ; [O] $\leq 15\text{ ppm}$ ; [N] $\leq 25\text{ ppm}$ 。 K424合金关键指标: 室温抗拉强度 $\geq 830\text{ MPa}$ ; 伸长率 $\geq 5\%$ ; 断面收缩率 $\geq 7.0\%$ ; $975^\circ\text{C}/196\text{ MPa}$ , $h \geq 40\text{ h}$ ; [O] $\leq 30\text{ ppm}$ ; [N] $\leq 25\text{ ppm}$ 。	船舰、航空
35	高性能掺杂钨材料	丝材强度 $\geq 5800\text{ MPa}$ , 长度 $\geq 120\text{ km}$ , 直径 $30\text{ }\mu\text{m} \sim 35\text{ }\mu\text{m}$ 。	特殊照明、集成电路、工业装备
三	先进化工材料		

序号	产品名称	性能要求	应用领域
(一)	特种橡胶及其他高分子材料		
36	聚硼硅氧烷改性聚氨酯材料	密度 $0.4 \sim 0.5 \text{ kg/m}^3$ , 撕裂强度 $> 0.9 \text{ MPa}$ , 拉伸强度 $> 1.4 \text{ MPa}$ , 断裂伸长率 $> 180\%$ , 压缩强度 $> 140 \text{ kPa}$ 。	工程机械
37	热塑性聚氨酯弹性体	(1) 热塑性聚氨酯弹性体: 密度 $0.80 \sim 1.30 \text{ g/cm}^3$ , 硬度 $50A \sim 80D$ , 拉伸强度 $\geq 13 \text{ MPa}$ 。 (2) 手机等移动终端保护套用高性能热塑性聚氨酯弹性体: 产品硬度 $85A \sim 98A$ , 拉伸强度 $> 30 \text{ MPa}$ , 撕裂强度 $> 90 \text{ KN/m}$ , 透明性 $1 \text{ mm}$ , 光亮试片雾度 $< 10\%$ , 耐水解性 $80^\circ\text{C}/7 \text{ 天}$ 耐水解强度保留率 $> 70\%$ , UVA 测试耐黄变性能测试 $72 \text{ h}$ 后 $dE < 5.0$ , 析出性能 $70^\circ\text{C}/1 \text{ 天}$ 无析出、 $25^\circ\text{C}/14 \text{ 天}$ 无析出。 (3) 智能穿戴用热塑性聚氨酯弹性体: 产品硬度 $55A \sim 65D$ , 拉伸强度 $> 15 \text{ MPa}$ , 伸长率 $> 250\%$ , 满足 ROHS、REACH 认证, 医疗认证通过 ISO10993 细胞毒性和皮肤致敏性认证。 (4) 医疗用热塑性聚氨酯弹性体: $250\text{-}320 \text{ nm}$ 吸光度 $\leq 0.08$ , 浸出液与纯水 PH 差值 $\leq$	电子、医疗卫生、建筑、工业装备、智能穿戴
38	微孔聚氨酯弹性体	(1) 微孔聚氨酯弹性体减振垫板: 抗拉强度 $> 14 \text{ MPa}$ , 拉断伸长率 $> 300\%$ , 静刚度 $(80 \pm 15\%) \text{ kN/mm}$ , 动静刚度比 $< 1.35$ , 压缩永久变形率 $< 5\%$ , 300 万次疲劳试验静刚度变化率 $< 20\%$ ; (2) 建筑用聚氨酯减振垫: 静态模量 $0.03 \sim 0.25 \text{ N/mm}^3$ , 动态模量 $0.07 \sim 1.0 \text{ N/mm}^3$ , 拉伸强度 $> 2.0 \text{ MPa}$ , 拉断伸长率 $> 400\%$ , 压缩永久变形率 $< 5\%$ 。 (3) 工业装备用聚氨酯减振垫: 静态承载力 $0.11 \sim 0.85 \text{ N/mm}^2$ , 固有频率 $< 15 \text{ Hz}$ , 损耗因子 $< 0.10$ , 压缩永久变形率 $< 5\%$ 。	轨道交通、工业装备
39	聚氨酯 HP-RTM 阻燃复合材料	快速熟化: 模塑时间 $3 \sim 5 \text{ min}$ , 熟化度 $> 94\%$ ( $75\text{-}85^\circ\text{C}$ 模温), 树脂脱模无粘模情况, 制品无缺胶漏纤, TG $> 110^\circ\text{C}$ , 湿热老化损失 $\leq 10\%$ 或老化后强度满足最低要求, 阻燃等级达到 V0 (UL-94), 氙灯照射 $500 \text{ h}$ , 树脂无粉化现象。	汽车、轨道交通
40	二乙基甲苯二胺 (聚氨酯扩链剂)	纯度 (GC%) : $\geq 98\%$ ; 2, 4-DTDA 含量 (GC, %) : $75\text{-}82\%$ ; 2, 6-DTDA 含量 (GC, %) : $17\text{-}24\%$ ; 烷基间苯二胺含量 (GC, %) : $0.2\text{-}3\%$ ; 水分 (%) : $\leq 0.1\%$ ; 胺值 (mgKOH/g) : $\leq 1.0$ 。	水利水电、石油化工、建筑防水
41	热塑性聚氨酯弹性体中间膜	I 级 TPU 胶片拉伸强度 $\geq 50 \text{ MPa}$ , 拉断伸长率 $\geq 500\%$ , 胶片无割口直角形撕裂强度 $\geq 45 \text{ kN/m}$ , 与无机玻璃的粘接强度 ( $90^\circ$ 剥离强度) $\geq 30.0 \text{ kN/m}$ , 玻璃化转变温度 $\leq -68^\circ\text{C}$ , 雾度 $\leq 0.30\%$ , 透光率 $\geq 90.0\%$ 。	航空航天
42	高性能聚氨酯隔振垫板	动静刚度比: $\leq 1.35$ , 压缩永久变形率: $\leq 3\%$ 。	轨道交通、工业装备、建筑

序号	产品名称	性能要求	应用领域
43	高透湿聚氨酯合成材料	透湿率 ( $\text{g}/(\text{m}^2 \cdot 24\text{h})$ ) > 3000; 耐黄变 (uv 3小时), 3.5级; 耐摩擦性: 耐汗液摩擦5级、耐干/湿摩擦5级; 耐磨性 (H-22, 1000g, 1500转), 表面无破损; 耐水解性 (95%RH, 70℃, 72小时), 表面不破坏; 耐碱性水解 (10%NaOH, 23℃, 24小时), 表面不龟裂; 甲醛和偶氮染料均符合 GB/T22868-2008	体育装备、家具、汽车
44	聚烯烃弹性体 (POE)	1. 光伏胶膜用聚烯烃弹性体 (POE): 熔指4-6g/10min、13-15g/10min, 密度0.868-0.876g/cm <sup>3</sup> , 透光率>91%, 体积电阻率大>10 <sup>16</sup> Ω · cm; 2. 其他材料用聚烯烃弹性体 (POE): 密度0.860-0.870g/cm <sup>3</sup> , 拉伸强度>2MPa, 断裂伸长率>600%, 硬度40-70, 熔点35-65℃, 玻璃化转变温度<-50℃。	新能源、汽车、电气、鞋材
45	TPU胶片	拉伸强度≥35MPa, 断裂伸长率≥450%, 撕裂强度≥50MJ/m <sup>3</sup> , 密度0.95g/cm <sup>3</sup> , 折射率≥1.45, 黄色指数≤1.2。	航空航天、高速列车、汽车
46	新型无氯氟聚氨酯化学发泡剂	外观为无色至浅黄色透明液体, 无机械杂质, 密度 $1.1 \pm 0.1\text{kg}/\text{cm}^3$ , pH 8~11, 粘度 (25℃下, MPa · s) ≤500, 凝点≤-15℃, 无闪点, 沸点前分解, 与水混溶。	轨道交通、船舶、航空航天、节能环保
47	聚苯硫醚类 (PPS) 系列特种新材料产品	低氯级: 氯含量≤1200ppm, 拉伸强度≥70MPa, 弯曲强度≥130MPa, 弯曲模量≥3.2GPa。 注塑级: 拉伸强度≥70MPa, 弯曲强度≥130MPa, 弯曲模量≥3.2GPa。	汽车、电子电器
48	聚芳醚砜	(1) PPSU: 拉伸强度≥70MPa, 弯曲强度≥90MPa, 弯曲模量≥2000MPa, 悬臂梁冲击强度≥40KJ/m <sup>2</sup> , 熔体流动速率10~50g/10min (365℃, 5kg), 透光率≥83% (4mm), 低氯级氯元素≤1000ppm, 阻燃性V-0。 (2) PSU: 拉伸强度≥70MPa, 弯曲强度≥100MPa, 弯曲模量≥2300MPa, 熔体流动速率3~30g/10min (343℃, 2.16kg), 透光率≥80% (4mm), 阻燃性V-0。 (3) PESU: 拉伸强度≥80MPa, 弯曲强度≥100MPa, 弯曲模量≥2500MPa, 熔体流动速率5~50g/10min (380℃, 2.16kg), 透光率≥80% (4mm), 阻燃性V-0。	医疗卫生、食品、建筑、汽车、航空航天、电子、石油化工、环保
49	烯烃增韧聚苯乙烯 (EPO) 树脂	发泡20倍时, 10%的压缩强度≥0.341MPa, 弯曲强度≥558MPa; 发泡30倍时, 10%的压缩强度≥0.157MPa, 弯曲强度≥202MPa。	船舶、航空航天、包装
50	高性能吸附树脂	拉伸强度>8MPa, 撕裂强度>10kN/m, 伸长率>200%, 压缩永久变形<20%, 耐油体积变化率<25%。	航空航天、汽车、高端装备
51	乙烯-四氟乙烯共聚物 (ETFE)	熔点 $250 \pm 5^\circ\text{C}$ ; 熔体流动速率指数 $20 \pm 5\text{g}/10\text{min}$ ; 拉伸强度≥45MPa, 断裂伸长率≥350%; 透光率≥90% (100 μm)。	化工、农业、建筑、电子、汽车
52	硅烷交联聚乙烯	熔融指数 (190℃/5.00Kg) 0.2~16g/10min, 拉伸强度≥5.0MPa, 断裂伸长率≥30%	建筑、石化

序号	产品名称	性能要求	应用领域
53	可熔融加工交联聚乙烯	可无压成型，模量 > 850MPa, 缺口冲击 > 50KJ/m <sup>2</sup> , 落锤冲击 (23 °C, -40 °C) > 27J/mm, -40 ~ 100 °C 使用, 高温拉伸形变 (200°C, 25min, 0.17MPa 载荷) < 10%, 出色的耐腐蚀性, 耐环境应力测试 > 3000h。	航空航天、工程机械、海洋装备、石化
54	高密度氧化聚乙烯材料	白色粉末, 无铅, 安全环保, 熔滴点 127 ~ 135 °C, 密度 0.85 ~ 1.0g/cm <sup>3</sup> , 分子量 4500 ~ 6500, 粘度 11500 ~ 16500mPa · s。	建筑、造纸、印染、纺织、化工
55	常温固化型四氟乙烯系氟涂料树脂	透明、无机械杂质、均匀液体, 密度 (24 ± 1 °C) 1.03 ~ 1.15g/cm <sup>3</sup> , 粘度 (24 ± 1 °C) 300 ~ 1800mPa · s, 不挥发物的质量分数 ≥ 50%, 羟值 (以干基计) mgKOH/g 50 ~ 70, 酸值 (以干基计) mgKOH/g 0 ~ 10, 干树脂氟的质量分数 ≥ 26%。	建筑、机械、风电装备、光伏
56	高韧性聚酯树脂	拉伸强度 ≥ 42MPa, 拉伸模量 ≥ 2000MPa, 断裂延伸率 ≥ 14.75%, 弯曲强度 ≥ 52MPa, 热变形温度 ≥ 45 °C, 冲击强度 ≥ 13KJ/m。	建筑、家居
57	高端PCTG共聚酯材料	材料玻璃化温度 Tg > 88 °C; 特征粘度 IV > 0.65; 材料的拉伸强度 TS > 45MPa; 材料的弯曲模量 FM > 1500MPa; 材料缺口冲击强度 NI > 40KJ/m <sup>2</sup> 。	食品级塑料制品、家电
58	新型轻量化聚酯 (PET) 塑料土工格栅	抗拉强度 ≥ 80kN/m, 耐候性 -70 °C ~ 150 °C, 蠕变折减系数 ≤ 1.59, 原料利用率 100%。	高速铁路、公路、桥梁
59	全生物降解塑料 PBAT	密度 (25 °C) 1.23 ± 0.03g/m <sup>3</sup> , 熔点 110 ~ 145 °C, 熔体质量流动速率 (MFR) M1 ± 10%g/10min, 含水率 ≤ 0.1%, 羟基含量 ≤ 50m1i/t, L 值 ≥ 70、B 值 ≤ 10, 断裂拉伸强度 ≥ 15MPa, 断裂拉伸应变 ≥ 500MPa, 弯曲强度 ≥ 3MPa, 弯曲模量 ≥ 30MPa, 维卡软化点 M2 ± 2 °C, 灰分 ≤ 0.1%。	塑料制品、农业、医疗
60	喷涂速凝橡胶沥青防水涂料	固含量 (A组分) 64 %, 凝胶时间 2s, 实干时间 2.0h, 粘结强度 (干燥基面) 0.69MPa、粘结强度 (潮湿基面) 0.65MPa, 拉伸强度 1.55MPa, 弹性恢复率 96 %, 断裂伸长率 在标准条件下 1356 %, 经热、酸、碱、盐及紫外线处理后分别为 1267 %、1360 %、1383 %、1342 %、1387 %, 低温柔韧性在标准条件下 -20 °C 无裂纹, 经热、酸、碱、盐及紫外线处理后 -15 °C 无裂纹, 耐热度 120 °C 无流淌、滑动、滴落, 不透水性 0.3MPa、120min 不	建筑
61	喷涂聚脲弹性抗爆材料	拉伸强度 ≥ 45 MPa, 断裂伸长率 ≥ 60%, 撕裂强度 ≥ 140 N/mm, 耐冲击性 ≥ 1.0 kg · m, 附着力 ≥ 10 (钢), ≥ 4 (砼) MPa, 耐磨性 [750g/500r] ≤ 30 mg, 耐酸、碱、盐 168h, 拉伸/撕裂强度保持率 ≥ 80%, 耐老化 (3000h), 拉伸/撕裂强度保持率 ≥ 80%, 抗爆性能 ① 10mm 涂层耐受 10kg TNT 爆炸冲击 (双面涂覆 300mm C40 混凝土靶板, 无坍塌, 防二次破片率不小于 80%); ② 5mm 相当于 200mm 的钢筋混凝土。	抗爆领域
62	抗冲改性剂 MBS 系列树脂	粒度 (0.9mm 标准筛通过率) ≥ 97.0 %, 挥发份 ≤ 1.5 %, 表观密度 g/cm <sup>3</sup> 0.30 ~ 0.60, 抗老化性能 180 °C / 2h。	医药、包装

序号	产品名称	性能要求	应用领域
63	含有有机硅核的双核结构小粒径MBS (D-MBS)	树枝状聚合物包覆率不小于10%，胶乳粒径≤200nm，工程塑料熔指≥40g/10min，简支梁冲击强度≥100 KJ/M <sup>2</sup> ，水分含量≤1%，表观密度0.4±0.1g/ml，气味等级≤2。	汽车、轨道交通
64	丙交酯乙交酯共聚物	pH值5.0~7.0，水分≤1.0%，丙交酯≤1.5%，乙交酯≤0.5%，锡含量≤150ppm，遗留残渣≤0.2%，产品的重均分子量和微球粒径根据实际需求情况调整。	医药、医疗器械
65	聚己内酯微球	ε -己内酯≤0.5%，6-羟基己酸≤0.3%，水分≤0.5%，遗留残渣≤0.1%，锡含量≤100ppm，产品的重均分子量和微球粒径可根据实际需求情况调整。	医药、医疗器械、可降解食品包装材料
66	中低分子量刚性抗盐聚丙烯酰胺	外观为白色粉末状颗粒，固含量≥88.0%，水解度25.0~30.0mol%，粘均分子量400~1600×10 <sup>6</sup> ，粘度≥45mPa·s，过滤因子≤2.0，水不溶物≤0.2%，溶解速度≤2h，残余单体≤0.05%。	油田采油
67	橡胶补强碳材料	氮吸附比表面积200±10m <sup>2</sup> /g，STSA170±10m <sup>2</sup> /g，着色强度135±8%，吸油值	工程机械
68	光固化复合树脂	挠曲强度：≥80 MPa；抗拉强度：≥260MPa；吸水值：≤40 μg/mm <sup>3</sup> ；溶解值：≤7.5 μg/mm <sup>3</sup> 。	医疗卫生
69	高强度绿色轮胎胎面胶	与白炭黑相比，60°Ctan δ降低20~30%；0°Ctan δ提高40~60%。	汽车
70	膨化聚四氟乙烯密封材料	1. 标准防水型膨化聚四氟乙烯密封材料：密度范围：0.4~1.2 g/cm <sup>3</sup> ；产品厚度：极限偏差±0.1mm，平均偏差±0.05mm；压缩前拉伸强度：>3.5MPa；压缩后及压缩后流体和热稳定性（260~280~315℃热循环）拉伸强度：>7MPa；低温柔韧性（零下73℃，2小时）：无裂纹；液体密封性：无泄漏（防水）；耐盐雾性：无腐蚀；耐酸碱性（酸碱、霉菌）：无腐蚀。 2. 高强防水型膨化聚四氟乙烯密封材料：密度范围：0.4~1.2 g/cm <sup>3</sup> ；产品厚度：极限偏差±0.1mm，平均偏差±0.05mm；压缩前拉伸强度：>9MPa；压缩后及压缩后流体和热稳定性（260~280~315℃热循环）拉伸强度：>21MPa；低温柔韧性（零下73℃，2小时）：无裂纹；液体密封性：无泄漏（防水）；耐盐雾性：无腐蚀；耐腐蚀性（酸碱、霉菌）：无腐蚀。 3. 耐燃油型膨化聚四氟乙烯密封材料：密度范围：0.8~1.4 g/cm <sup>3</sup> ；压缩前拉伸强度：>7MPa；压缩后及压缩后流体和热稳定性（177~188~199℃热循环）拉伸强度：>21MPa；低温柔韧性（零下65℃，2小时）：无裂纹；燃油密封性：无泄漏（密闭压力容器密封24小时无渗漏（压力>0.035MPa））；耐盐雾性：无腐蚀；耐腐蚀性（酸碱、霉菌）：无腐蚀。3号航空煤油浸泡24小时，尺寸收缩率<2%。	航空航天、轨道交通、船舶

序号	产品名称	性能要求	应用领域
71	金属团簇催化剂除醛布	催化剂负载量 $120 \pm 20 \text{ g/m}^2$ , 单层部件风阻 $\leq 15 \text{ Pa}$ , 带结构部件风阻 $\leq 35 \text{ Pa}$ , 除空气污染物效率 $30\text{min} \geq 90\%$ , 催化剂脱落率 $\leq 0.003\%$ (占部件总重)。	建筑环保
72	高韧性低吸水尼龙6	特性粘度 $\eta \geq 1.8 \text{ dL/g}$ , 断裂韧性 $\geq 350 \text{ MJ/m}^3$ , 尼龙6树脂膜对水接触角与常规尼龙6相比, 提高5%-8%。	工程机械、汽车、航空航天
73	聚醚酮酮	玻璃化转变温度 $170^\circ\text{C} \pm 5\%$ ; 熔融温度 $350^\circ\text{C} \pm 5\%$ ; 拉伸强度 $110 \text{ MPa} \pm 5\%$ ; 断裂伸长率 $10\% \pm 5\%$ ; 压缩强度 $140 \text{ MPa} \pm 5\%$ 。	食品加工、工业模具、化工医药、电子电器、汽车、航空航天
74	钢衬超高分子聚乙烯钢塑复合管	长度: 6-18m; 管径: DN50-DN3200; 承压: PN40-PN100; 渗漏: $< 0.2\%$ ; 弯曲率: $2.5^\circ$ ; 外涂层: 3PE/PE0.3-4MM; 外涂层: HDPE 4-10MM; 防腐年限: 20年。	矿产
(二)	电子化工新材料		
75	I-线光敏型聚酰亚胺绝缘材料	(1) OLED 用正型绝缘材料: 固化温度 $\leq 230^\circ\text{C}$ , 显影留膜率 $\geq 70\%$ , 锥度角 $20^\circ \sim 40^\circ$ , PCT 试验 $\geq 500\text{hr}$ ( $\text{SiO}_2$ 、Glass); (2) 晶圆级封装用负型绝缘材料: 固化温度 $\leq 200^\circ\text{C}$ , 与铜附着力 $\geq 60 \text{ MPa}$ 。	集成电路、新型显示
76	液晶显示用聚酰亚胺取向剂	(1) 摩擦取向型聚酰亚胺液晶取向剂: VHR $\geq 97\%$ , 预倾角 $1.5 \sim 2.8^\circ$ , RDC (mV) 为 100;	新型显示
77	半导体用正型光敏聚酰亚胺涂层	水性显影液显影, 固化温度 $\leq 350^\circ\text{C}$ , 显影留膜率 $\geq 80\%$ , PCT实验 $\geq 500\text{h}$ 。	集成电路
78	ArF光刻胶用脂环族环氧树脂	单项金属元素含量 $< 50 \text{ ppb}$ , 环氧值 $1.95 \sim 2.15 \text{ eq/100g}$ , 粘度 $\leq 30 (25^\circ\text{C}, \text{ MPa} \cdot \text{s})$ , APHA $\leq 150$ 。	集成电路、新型显示
79	g/i线正性光刻胶用酚醛树脂	单项金属元素含量 $< 50 \text{ ppb}$ , 游离单体 $< 1\%$ , 分子量范围 $2000 \sim 30000$ , dimer 含量 $3 \sim 10\%$ 。	集成电路、新型显示
80	电子级酚醛环氧树脂	(1) 638S: 色度 $< 0.5 (\text{G})$ , 环氧当量 $174 \sim 178 \text{ g/eq}$ , 水解氯 $< 200 \text{ ppm}$ , 挥发份 $< 0.1\%$ , 满足RoHS, REACH认证要求。 (2) F48: 色度 $< 0.5 (\text{G})$ , 环氧当量 $174 \sim 178 \text{ g/eq}$ , 水解氯 $< 200 \text{ ppm}$ , 挥发份 $< 0.1\%$ , 软化点 $44 \sim 50^\circ\text{C}$ 。	电子电器、化工
81	光刻胶用线性酚醛树脂	游离单体: 0.8%; 软化点 $150^\circ\text{C}$ ; 玻璃化转变温度 $100^\circ\text{C}$ ; M/P: 65: 35; 总卤素含量: $0.5 \text{ mg/kg}$ 。	集成电路、新型显示
82	硼-10酸	纯度 $99.99\%$ , 丰度达到 $99.0\%$ 。	核电、医药
83	三氟化硼(11B)气体	纯度 $99.999\%$ , 丰度达到 $99.97\%$ 。	半导体

序号	产品名称	性能要求	应用领域
84	超高纯化学试剂	<p>(1) 电子级磷酸: 金属离子&lt;500ppb。</p> <p>(2) 半导体级磷酸: 金属离子&lt;500ppb, 颗粒物(<math>\geq 0.2 \mu\text{m}</math>)&lt;100个/ml。</p> <p>(3) 高纯双氧水、硫酸、氢氟酸: 其中金属杂质含量(电子级)≤10ppb、颗粒物(<math>\geq 0.5 \mu\text{m}</math>)≤100个/ml, 金属杂质含量(半导体级)≤0.1ppb, 颗粒物(<math>\geq 0.2 \mu\text{m}</math>)≤100个/ml。</p> <p>(4) 芯片铜互连超高纯电镀液: 金属杂质含量&lt;60ppb, 颗粒物(<math>\geq 0.2 \mu\text{m}</math>)&lt;100个/ml。</p> <p>(5) 高纯电子级氨水: 金属杂质含量&lt;100ppt, 单项阴离子含量&lt;100ppb, 颗粒(<math>\geq 0.2 \mu\text{m}</math>)&lt;40个/mL。</p> <p>(6) 芯片铜互连超高纯电镀添加剂: 金属杂质含量&lt;0.1ppm, 颗粒物(<math>\geq 0.2 \mu\text{m}</math>)&lt;100个/ml。</p> <p>(7) 蚀刻后清洗液: 金属杂质含量&lt;100ppb, 颗粒物(<math>\geq 0.2 \mu\text{m}</math>)&lt;100个/ml。</p> <p>(8) 四乙氧基硅烷: 纯度≥99.9999%, 氯≤0.1ppb, 钴≤0.1ppb, 铁≤0.2ppb, 锰≤0.1ppb, 镍≤0.2ppb</p>	集成电路、新型显示
85	高性能有机发光显示材料	<p>蓝光色度坐标达到CIEy &lt; 0.05, 1000cd/m<sup>2</sup> 亮度下, 效率&gt;8.5cd/A, 寿命 LT97 &gt; 250h;</p> <p>红光色度坐标达到CIEx &gt; 0.68, 5000cd/m<sup>2</sup> 亮度下, 效率&gt;60cd/A, 寿命 LT97 &gt;</p>	新型显示
(三)	膜材料		
86	全氟离子膜交换膜	磺酸树脂质量交换容量 0.99mmol/g ~ 1.04mmol/g, 厚度 200 μm, 横向拉伸强度 > 14MPa, 纵向拉伸强度 > 16MPa, 耐撕裂 > 20N。	化工
87	燃料电池全氟质子膜	质子传导率 ≥ 0.08S/cm, 尺寸稳定性(溶胀率, 各向) ≤ 7%, 复合膜厚度偏差 ≤ ± 2 μm, 透氢电流密度 ≤ 2mA/cm <sup>2</sup> @ 0.4V。	新能源汽车
88	锂离子电池隔膜	<p>(1) 锂离子电池无纺布陶瓷隔膜: 定量 14~35g/m<sup>2</sup>, 厚度 18~25 μm, 纵向抗拉强度 ≥ 40MPa, 吸液率 ≥ 150%, 热收缩率 ≤ 0.5% (180°C, 1h), 孔隙率 55%~85%, 透气率 &lt; 100S/100cc。</p> <p>(2) 高容量动力锂离子电池隔膜: 厚度公差(含涂层) ± 1.5 μm, 热收缩 (150°C, 1h) MD ≤ 3.0%, TD ≤ 2.0%, 平均孔径 ≤ 0.2 μm, 孔隙率 35~50%, 穿刺强度 ≥ 30g/ μm, 拉伸强度MD ≥ 150MPa、TD ≥ 150MPa, 吸液率 ≥ 100%, 破膜温度 ≥ 180°C。</p>	新能源汽车

序号	产品名称	性能要求	应用领域
89	耐电晕聚酰亚胺薄膜	密度 $\text{kg/m}^3$ $1425 \pm 10$ , 吸水率(受潮24h)% $\leq 2.0$ , 拉伸强度 MPa 纵、横 $\geq 165$ , 断裂伸长率纵、横 $\geq 40$ , 收缩率( $200^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}/\text{h}$ )% 纵、横 $\leq 0.5$ , 体积电阻率 $23 \pm 2^\circ\text{C} \Omega \cdot \text{m} \geq 1.0 \times 10^{14}$ , $200 \pm 3^\circ\text{C} \Omega \cdot \text{m} \geq 1.0 \times 10^{11}$ , 表面电阻率 $23 \pm 2^\circ\text{C} \Omega \geq 1.0 \times 10^{14}$ , $200 \pm 3^\circ\text{C} \Omega \geq 1.0 \times 10^{14}$ , 相对介电常数 $23 \pm 2^\circ\text{C}$ 、 $50\text{Hz} 3.5 \pm 0.4$ , 介质损耗因数 $50\text{Hz}, 23 \pm 2^\circ\text{C} \% \leq 4.0 \times 10^{-3}$ , 交流电气强度 $\text{V}/\mu\text{m} \geq 235$ , 拉伸弹性模量	轨道交通、微电子
90	高性能PVDF中空纤维膜	孔径 $< 0.1 \mu\text{m}$ , 纯水通量 $> 1200\text{LMH}$ , 耐酸碱性能 $\text{pH} 1 \sim 14$ , 拉伸断裂强度 $> 8\text{MPa}$ 。	水处理
91	RO-BW-LP工业高耐久性苦咸水反渗透膜	膜片氯化钠截留率 $\geq 99.5\%$ , 水通量 $\geq 50\text{L/m}^2 \cdot \text{h}$ , 膜元件(8040标准型)产水量 $\geq 40\text{m}^3/\text{d}$ , 氯化钠截留率 $\geq 99.5\%$ 。	水处理
92	均相电渗析膜	厚度 $40 \mu\text{m} \sim 200 \mu\text{m}$ , 膜面电阻 $\leq 6 \Omega \cdot \text{cm}^2$ , 迁移数 $\geq 0.97$ , 离子交换容量 $0.8\text{mmol/g} \sim 2.0\text{mmol/g}$ , 含水率 $15\% \sim 30\%$ 。	化工、环保、医药
93	双极膜	厚度 $150 \mu\text{m} \sim 300 \mu\text{m}$ , 水解离电压 $\leq 1.8\text{V}$ (电流密度为 $100\text{A/m}^2$ )。	化工、环保、医药
94	PVDF高品质流体净化超微滤膜	无二次污染, 不添加化学物品, 超高渗透通量 $5152\text{L/m}^2/\text{h}$ , 分离效率 $> 99.93\%$ , 仅在重力驱动( $\approx 1\text{kPa}$ )下获得。	环保
95	中空纤维超滤膜	水通量为 $55 \sim 1501 \cdot \text{m}^2/\text{h}$ , 过滤浊度 $\leq 0.1\text{NTU}$ , 过滤污泥密度指数(SDI) $\leq 2.5$ (测试条件: 溶液浊度 $\leq 300\text{NTU}$ , 运行压力 $0.1\text{MPa}$ , $25 \pm 1^\circ\text{C}$ )。	环保
96	再生纤维素膜及制品	可降解, 纤维素膜厚度 $15 \sim 50 \mu\text{m}$ , 定量 $20 \sim 70\text{g/m}^2$ , 纵向抗张强度 $> 30\text{N/15mm}$ , 纵向伸长率 $> 10\%$ 。	食品、医药、印刷、纺织、电子
97	干膜抗蚀剂用聚酯薄膜	拉伸强度纵向 $\geq 210\text{MPa}$ , 横向 $\geq 210\text{MPa}$ , 断裂伸长率纵向 $\geq 100\%$ 、横向 $\geq 80\%$ , 热收缩率纵向 $\leq 2.5\%$ 、横向 $\leq 1.5\%$ , 雾度 $\leq 2.0\%$ , 透光率 $\geq 89\%$ 。	集成电路
98	高端透气膜	防护服用透气膜新材料: 表面抗湿性 $\geq 3$ 级, 抗合成血液穿透 $\geq 5$ 级, 静水压 $\geq 2500\text{mmH}_2\text{O}$ , 透湿量 $\geq 3000\text{g}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$ , 强力 $\geq 50\text{N}/50\text{mm}$ , 过滤效率 $\geq 90\%$ , 静电衰减 $\leq$	医疗卫生
99	高端光学级聚酯基膜	长度偏差 $+0 \sim 50\text{m}$ , 宽度偏差 $+0 \sim 3\text{mm}$ , 透光率/% $\geq 85.0$ , 雾度/% $\leq 5.0$ , 拉伸强度/ $\text{MPa} \geq 120$ , 断裂伸长率/% $\geq 60$ , 润湿张力 $\text{mN/m} \geq 48$ 。	新型显示、5G通讯、汽车、建筑
100	全息猫眼防伪用聚酯薄膜	拉伸强度 纵向 $> 180\text{MPa}$ 、横向 $> 200\text{MPa}$ , 断裂伸长率 纵向 $\geq 100\%$ 、横向 $\geq 90\%$ , 弹性模量 纵向 $\geq 4000\text{MPa}$ 、横向 $\geq 4500\text{MPa}$ , 热收缩率 纵向 $\leq 2.0\%$ 、横向 $\leq 0.5\%$ , 摩擦系数(内面/外面) $\leq 0.65/0.55$ , 雾度 $\leq 3.5\%$ , 光泽度 $\geq 120$ , 润湿张力 电晕面 $\geq 48\text{mN/m}$ , 涂布面 $\geq 40\text{mN/m}$ 。	3D防伪

序号	产品名称	性能要求	应用领域
101	聚酰亚胺中空纤维气体分离膜	1. 油田伴生气脱碳膜: CO <sub>2</sub> /CH <sub>4</sub> 分离因子 > 50, 油气溶胀率 < 30%; 2. 煤层气脱氧膜: O <sub>2</sub> 渗透系数 > 300Barrer; O <sub>2</sub> /CH <sub>4</sub> 分离因子 > 12、N <sub>2</sub> /CH <sub>4</sub> 分离因子 > 3;	化工、环保
102	聚酰亚胺薄膜	厚度及偏差: 12.5/25 ± 1 μm; 断裂伸长率(纵、横向): ≥ 40%; 工频电气强度(平均值): ≥ 150V/μm; 收缩率(纵、横向, 200SSD 2H): 0.08%; 体积电阻率(200 ± 3°C): 6.4 × 10 <sup>11</sup> ; 表面电阻率(200 ± 3°C) 6.7 × 10 <sup>15</sup> ; 吸水率: 0.8%; 导热系数(50°C): 0.221; 玻璃化转变温度(TMA法): 361°C; 长期耐热性温度: 280°C; 拉伸弹性模量(纵、横向): 1.8 × 10 <sup>3</sup> MPa。	电子、汽车
(四)	其他先进化工材料		
103	低VOC低气味高回弹聚合物多元醇	甲醛 < 0.1 ppm, 乙醛 < 0.8 ppm, 丙烯醛 < 0.1 ppm, 丙烯腈 < 0.3 ppm, 苯乙烯 < 2 ppm。	汽车
104	聚磷腈高效阻燃剂	P含量 ≈ 6%, N含量 ≈ 13%, 盐含量 ≤ 50ppm, 140°C 挥发分 ≤ 50ppm, 分解温度 ≥ 350°C, PH值 6.0–8.0。	集成电路
105	片状耐高温MCA阻燃剂	产品粒径在 2 ~ 6 μm 之间, 形貌为纳米片微球, 主含量 ≥ 99.5%, 热失重温度 ≥ 345°C, 灰分 ≤ 0.2%, 三聚氰胺残留 ≤ 0.3%, 氰尿酸残留 ≤ 0.2%, 制件外观光滑, 表	化工
106	高性能复合阻燃剂	外观白色或淡黄色粉末, 105°C 挥发分% ≤ 1.0, PH值 8.0–9.0, 有机硅含量% ≥ 3, 与金属及非金属骨架材料粘合性好, 应用于阻燃橡胶制品中酒精喷灯或丙烷燃烧30秒离火焰后有焰燃烧、无焰燃烧时间的算数平均值均 ≤ 3.0s。用于阻燃运输带中滚筒摩擦试验一个小时温度低于 325°C, 且无火星出现。	阻燃橡胶制品
107	聚硫醇材料	色度 ≤ 10 (单位, 密度 1.10–1.30, 透光率 ≥ 98%, 产品含量 ≥ 93%)。	光学
108	新型多功能受阻胺类尼龙助剂	含量 ≥ 99%, 相对密度 1.18g/cm <sup>3</sup> , 灰分 ≤ 0.1%, 熔点 272 ~ 278°C, 挥发分 ≤ 1.9%, 透光率 425nm ≥ 92%, 500nm ≥ 94%。	汽车、纺织、电子电器
109	新型双酚单丙烯酸酯类碳自由基捕捉剂	含量 ≥ 99%, 灰分 ≤ 0.1%, 熔点 130 ~ 134°C, 挥发分 ≤ 0.5%, 透光率 425nm ≥ 96%, 500nm ≥ 98%。	石油化工
110	高分子防护排水异型片自粘土工布	膜片厚度 mm < 0.8, 拉伸强度 (N/cm) ≥ 40, 拉断伸长率 % ≥ 25, 抗压强度 KPa ≥ 100; 膜片厚度 0.8 mm ~ 1.0 mm, 拉伸强度 (N/cm) ≥ 56, 拉断伸长率 % ≥ 35, 抗压强度 KPa ≥ 150; 膜片厚度 ≥ 1.0 mm, 拉伸强度 (N/cm) ≥ 72, 拉断伸长率 % ≥ 50, 抗压强度 KPa ≥ 300; 排水截面积 cm <sup>2</sup> ≥ 30; 热空气老化 (80°C × 168h), 拉伸强度保持率% ≥ 80, 拉断伸长率保持率% ≥ 80。	建筑

序号	产品名称	性能要求	应用领域
111	高性能环保有机颜料	着色力% 标准品的95~105, 水分含量%≤2.5, 流动度 $\Phi/\text{mm}$ 与标准品比±3, 电导率 $\mu\text{s}/\text{cm} \leq 500$ , 筛余物%≤5。	汽车、化工、包装、印刷
112	海洋装备高性能环保防腐新材料	防污效果≥97%, 防污年限8~10年, $t$ (硫酸铜点滴)/s为280~300, $T$ (耐盐雾)/h为1000~1200, 不影响基材颜色, 对环境无污染。	海洋装备
113	环氧锌基聚酯复合涂层钢护栏防腐材料	新护栏底粉: 与基材结合力≥40MPa, 中性盐雾试验≥1500h, -3.5V、23℃阴极剥离≥72h, 湿热试验≥1000h, 75℃自来水浸泡≥360h。 新护栏面粉: 橡胶转轮法测试失重<30mg, 耐候性氙弧灯测试≥1200h, 30%硫酸≥1440h, 1%氢氧化钠≥240h, 10%氯化钠≥720h。	交通、市政
114	环保高性能特种防护涂料	断裂伸长率(%)≥350, 拉伸强度(MPa)≥20, 撕裂强度(kN/m)≥65, 不透水性(0.3Mpa/30min)不透水, 耐磨性(750g/500r)/mg≤4.2, 附着力(MPa)混凝土基材≥3.2, 附着力(MPa)钢基材≥11.3, 耐阴极剥离[1.5v, (65±5)℃, 48h]≤	汽车、化工、海洋工程、轨道交通、风电
115	密封材料	(1) 高性能耐温耐压密封材料: 抗老化1000小时保持螺栓拧紧力, 抗高温350~400℃, 抵抗法兰压力>400MPa(无压溃), 抗内压20MPa不冲出; (2) 膨润型高密封材料: 密度1.4~1.6gm/cc, 拉伸强度8~25MPa, 压缩率8~22%, 回弹率≥35%。	汽车
116	高性能环保材料稳定剂	(1) 钡镉锌PVC钙锌稳定剂: 白色或淡黄色粉末, 金属质量分数5%~50%, 润滑剂质量分数20%~55%, 初熔点80~110℃, 挥发分质量分数≤0.4%, 无铅级别。 (2) 新型分子筛PVC钙锌稳定剂: 白色粉末, 金属质量分数10%~35%, 润滑剂质量分数30%~50%, 初熔点80~110℃, 挥发分质量分数≤0.4%, 表观密度1.0~2.0g/ml, 粒度(0.500mm标准筛过筛率)≥98%, 无铅级别。	建筑、通信
117	水性环保功能助剂	(1) 异氰酸酯固化剂: NCO 16~22, 官能度3.1~3.6, VOCs<1%, 有效成分≥99%, 粘度≤8000mPa.s, 水分散粒径80~500nm; (2) 环氧固化剂: 活泼氢当量131, VOCs<0.5%; (3) 增稠剂: 粘度3000~38000cP, 固含10~40%; (4) 分散剂: 分子量3000~20000, VOCs<0.5%。	建筑、家居、轨道交通、纺织、化工
118	黄金纳米复合材料	载体比表面积900~1500m <sup>2</sup> /g, 纳米金尺寸1~10nm, 负载率0.1%~1%, 材料使用温度30~60℃, 葡萄糖的单程转化率≥95%, 生成葡萄糖酸(盐)的选择性≥98%, 单次反应时间≤6h, 材料使用寿命为反复使用≥70次。	化工
119	亚微米级氢氧化铝	产品粒径D50在0.2~1μm之间, 产品耐温高、电导率低、团聚少、形貌规整, 在线缆料中应用流动性好, 分散效果好, 阻燃与力学性能优异。	电力、电子
120	双面锂电胶带	初粘力粘性面0.3±0.15N/mm、非粘面<0.05N/mm, 85℃1h热压后粘结力粘性面≥0.3N/mm、非粘面≥0.3N/mm, 85℃4h泡电解液后粘结力粘性面≥0.3N/mm、非粘面≥	消费电池

序号	产品名称	性能要求	应用领域
121	LTG-碳膜剂	紫铜腐蚀速率≤0.001mdd，20#钢腐蚀速率≤0.001mdd，不锈钢腐蚀速率≤0.0005mdd，重金属离子含量≤1mg/L，氰化物、硫化物、氟化物、黄磷、丙烯晴、丙烯醛、六六六（丙体）、马拉硫磷、乐果、甲醛对硫磷、呋喃丹含量≤0mg/L，碱储备5.5ML-6.5ML之间，使水质常年保持PH值在9.5左右，一次添加维持系统防腐、防垢。	电力、制药、化工、家居
122	ASA高胶粉工程塑料助剂	密度0.3~0.5g/cm <sup>3</sup> ，缺口冲击强度≥70J/m，拉伸强度≥40MPa，熔融指数≥8g/10min。	汽车、船舶、电子电器、建筑、医疗卫生
123	高强度工业用羟丙基甲基纤维素	水分<5%，灰分<5%，2%RVT粘度40000mPa·s~80000mPa·s(20℃)，凝胶温度60℃~85℃，羟丙基含量6%~12%，甲氧基含量19%~30%。	建筑
124	医用干式胶片 (热敏胶片)	最大色密度≥2.8，最小色密度≤0.06，透光率≥65%，连续打印时粘纸率≤2%，生片色密度≤0.25，打印1.0密度黑时a值0~-3、b值<-4。	医疗卫生
125	高性能盖垫板	(1) 高性能背钻盖板、高性能酚醛盖板：剥离强度≥1N/cm，翘曲度≤1%，硬度≥88，厚度±8%； (2) MVC覆膜盖垫板：对角线要求≤2mm，翘曲度≤0.5%，CPK钻孔精度(3mil)>1.66，钻孔无断针、无缠丝、无异常孔偏； (3) HPE覆膜盖垫板：厚度0.3±0.05mm、0.4±0.08mm、0.5±0.08mm，剥离强度≥1N/cm，附着力≥2B。	电子
126	草本木质素	外观：棕色粉末；纯度：≥95%，灰分≤5%，加热减量≤5.0%。	汽车、油田勘探
127	木质素基防老剂	外观：棕色至黑色颗粒；密度：1.10-1.30g/cm <sup>3</sup> (20℃)；灰分：≤3.0%。	汽车、油田勘探
128	磷酸锰铁锂	锰铁比例≥6:4；在0.1C下放电比容量≥158 mAh/g；常温1C以上倍率循环≥3000次；5C容量保持率≥80%；极片压实密度≥2.4 g/cm <sup>3</sup> ；高电压电解液氧化电位≥4.5 V。宽温域电解液，基于磷酸锰铁锂正极的电池在45℃高温下存储30天，产气体积膨胀率≤10%，零下20℃容量保持率达到80%以上；压实密度、磁性异物、电性能等重要指标的CPK≥1.33；磁性异物<1ppm；单体能量密度≥210 Wh/kg；常温下循环3500次，容量保持率达到80%以上；45℃循环寿命>1000次，容量保持率≥80%；零下20℃容量保持率达到75%以上；室温倍率性能满足2C/0.2C容量比≥80%；软包规格：电芯容量达到3Ah及其以上；过充、过放、穿刺、挤压等测试，电池不爆炸、不燃烧。	新能源、汽车
129	异辛酸	纯度达到99.9%以上，色度5以下。	化工、环保、医药
四	先进无机非金属材料		

序号	产品名称	性能要求	应用领域
130	氮化硅陶瓷材料	(1) 氮化硅陶瓷基板：最高热导率 $> 80\text{W}/\text{m}\cdot\text{k}$ , 密度 $> 3.2\text{g}/\text{cm}^3$ , 维氏硬度 $> 1500$ , 抗弯强度 $> 500\text{MPa}$ , 断裂韧性 $> 6\text{MPa}\cdot\text{m}^{1/2}$ 。 (2) 氮化硅微珠：粒径 $< 0.4\mu\text{m}$ , 密度 $> 3.2\text{g}/\text{cm}^3$ , 维氏硬度 $> 1580$ , 抗弯强度 $> 600\text{MPa}$ , 断裂韧性 $> 7\text{MPa}\cdot\text{m}^{1/2}$ 。	新能源汽车、轨道交通、新型显示、化工机械
131	微孔陶瓷过滤膜	孔道直径 $1\sim 100\mu\text{m}$ , 显气孔率 $\geq 40\%$ , 熟坯抗折 $\geq 30\text{MPa}$ , 通水量 $\geq 5\text{T/Hm}^3$ , 滤板耐水压 $0.3\text{MPa}$ 不破裂, 滤板的显气孔率 $\geq 32\%$ , 滤板的耐酸(碱)腐蚀质量损失率 $< 2\%$ , 滤板陶瓷膜层磨损值 $< 0.08\text{ mm}$ 。	过滤
132	片式多层陶瓷电容器用介质材料	(1) 高容 X7R 和 X7T 瓷粉：介电常数 $\geq 2200$ , 介电损耗 $\leq 2\%$ , 绝缘性能 $\text{RC} \geq 1000\text{S}$ , 介质厚度 $2\sim 3\mu\text{m}$ 时产品的温度特性 ( $-55^\circ\text{C} \sim 125^\circ\text{C}$ ) 无偏压条件下满足 $\pm 15\%$ (X7R) 、 $\pm 33\%$ (X7T) , 粒度分布 D50: $0.35\sim 0.55\mu\text{m}$ , 耐电压 $\text{BDV} \geq 50\text{V}/\mu\text{m}$ , 满足 0805X7R475 或 0805X7T106 规格产品的使用要求; (2) 高容 X5R 和 X6S 瓷粉：介电常数 $\geq 3000\sim 4500$ , 介电损耗 $\leq 3\%$ , 绝缘性能 $\text{RC} \geq 1000\text{S}$ , 介质厚度 $2\sim 3\mu\text{m}$ 时产品的温度特性 ( $-55^\circ\text{C} \sim 85^\circ\text{C}$ ) 无偏压条件下满足 $\pm 15\%$ 、产品的温度特性 ( $-55^\circ\text{C} \sim 105^\circ\text{C}$ ) 无偏压条件下满足 $\pm 22\%$ , 粒度分布 D50: $0.35\sim 0.55\mu\text{m}$ , 耐电压 $\text{BDV} \geq 50\text{V}/\mu\text{m}$ , 满足 0805X6S106 或 0805X5R226 规格产品的使用要求; (3) 高容值 COG 瓷粉：介电常数 $\geq 32$ , 介电损耗 $\leq 0.1\%$ , 绝缘性能 $\text{RC} \geq 2000\text{S}$ , 烧结后晶粒 $\leq 2\mu\text{m}$ , 温度特性 ( $-55^\circ\text{C} \sim 125^\circ\text{C}$ ) 满足 $\pm 30\text{ppm}/\text{C}$ , 烧结温度 $\leq 1180^\circ\text{C}$ , 满足 0805COG103 规格产品的使用要求; (4) 射频高 QCOG 瓷粉：介电常数 $\leq 30$ , 介电损耗 $\leq 0.1\%$ , 绝缘性能 $\text{RC} \geq 2000\text{S}$ , 烧结后晶粒 $\leq 2\mu\text{m}$ , 温度特性 ( $-55^\circ\text{C} \sim 125^\circ\text{C}$ ) 满足 $\pm 30\text{ppm}/\text{C}$ , 烧结温度 $\leq 1050^\circ\text{C}$ , 产品 0805COG5R0 规格, 1GHz 下 Q 值 $\geq 220$ , ESR $\leq 150\text{m}\Omega$ ; (5) 基础粉 (钛酸钡)：粉体粒径: $100 \pm 10\text{nm}$ ; 比表面积: $9.0\sim 13.0\text{m}^2/\text{g}$ ; 粒度分布 D10: $0.05\sim 0.10\mu\text{m}$ D50: $0.10\sim 0.15\mu\text{m}$ D90: $0.25\sim 0.45\mu\text{m}$ c/a >	电子信息
133	水处理用陶瓷平板膜	膜层孔径 ( $100\sim 120$ ) nm, 纯水通量 $\geq 600\text{LMH}$ ( $40\text{KPa}, 25^\circ\text{C}$ ), 抗折强度 $\geq 45\text{MPa}$ , 腐蚀后抗折强度 $\geq 30\text{MPa}$ 。	环保
134	锂电池隔膜涂布超细氧化铝粉体材料	物相 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ , 比表面积 $4\sim 7\text{m}^2/\text{g}$ , 扫描电镜观察颗粒分布均匀, 无大颗粒, 表面光滑无缺陷, 粒度分布 $\text{D10} > 0.13\mu\text{m}$ , $\text{D50} 0.6\sim 0.8\mu\text{m}$ , $\text{D100} < 6\mu\text{m}$ , 杂质元素含量 $\text{Fe} < 100\text{ppm}$ , $\text{Cu} < 10\text{ppm}$ , $\text{Cr} < 10\text{ppm}$ 。	新能源汽车
135	新能源汽车磁芯	初始磁导率 $\mu_i \geq 6000\text{H/m}$ , 功率损耗 $25^\circ\text{C}$ 时 $\leq 320\text{kw}$ 、 $100^\circ\text{C}$ 时 $\leq 350\text{kw}$ , 饱和磁通密度 $\geq 500\text{T}$ , 居里温度 $\geq 195^\circ\text{C}$ 。	新能源汽车

序号	产品名称	性能要求	应用领域
136	高性能锰锌铁氧体材料	初始磁导率 $\mu_i \geq 5000$ , 宽温特性 -40 ~ 80°C, 磁导率变化 < 20%, 高直流叠加以 T18*8*5 磁环为测试依据, 外加 10mA 偏置电流, 磁导率不衰减, 居里温度 $T_c \geq 165^\circ\text{C}$ 。	电子信息、医疗器械、汽车、智能家居、仪表
137	高效电机用软磁复合材料	高强度、高饱和磁通密度、高磁导率、低损耗: $P_c \leq 100\text{W/kg}$ , (1KHZ, 1T), $B_s \geq 1.55\text{T}$ (10000A/m), 磁导率 600, 理化参数松装密度 3.30, 压缩性比 (1100MPa) $7.50\text{g/cm}^3$	航空航天、机器人、智能电网、轨道交通、新能源汽车
138	宽频高磁导软磁材料	10KHz 下的起始磁导率: $\mu_i = 7000 \pm 25\%$ (H/m); 100KHz 下的起始磁导率: $\mu_i \geq 6200\text{H/m}$ ; 200KHz 下的起始磁导率: $\mu_i \geq 6300\text{H/m}$ ; 300KHz 下的起始磁导率: $\mu_i \geq 5500\text{H/m}$ ; 500KHz 下的起始磁导率: $\mu_i \geq 4400\text{H/m}$ ; 居里温度 $T_c \geq 155^\circ\text{C}$ 。	汽车、家用电器、照明、电子信息
139	汽车尾气催化剂及相关材料	汽油车催化剂: 涂覆偏差 $\leq \pm 5\%$ , 性能指标达到国VI标准; 稀土储氧材料: 经 1050°C, 10% H <sub>2</sub> O 水热老化 6 小时后, 比表面积 $\geq 30\text{m}^2/\text{g}$ , 储氧量 $> 300 \mu\text{mol O}_2/\text{g}$ ; 氧化铝材料: 经 1200°C 水热老化 10 小时后, 比表面积 $\geq 40\text{m}^2/\text{g}$ 。 柴油车催化剂: DOC 涂覆偏差 $\leq \pm 5\%$ , DPF、SCR 涂覆偏差 $\leq \pm 10\%$ , 性能指标达到国VI标准; SCR 催化剂: 新鲜状态, 200°C 下 NO <sub>x</sub> 转化率 $> 80\%$ , 650°C/10% H <sub>2</sub> O/空气中 100 小时老化后, 230 ~ 480°C 范围内 NO <sub>x</sub> 平均转化率 $> 80\%$ 。 堇青石蜂窝载体: TWC 载体壁厚 2.5 ~ 4.0 mil, 热膨胀系数 $\leq 0.5 \times 10^{-6}/\text{^\circ C}$ , DOC、SCR 载体壁厚 3.0 ~ 5.5 mil, 热膨胀系数 $\leq 0.5 \times 10^{-6}/\text{^\circ C}$ , DPF、GPF 壁厚 7 ~ 12 mil, 孔隙率 45 ~ 65%, 热膨胀系数 $\leq 0.8 \times 10^{-6}/\text{^\circ C}$	交通装备、节能环保
140	超高纯石墨	灰分 $< 5\text{ppm}$ , B、Al、Fe 含量 $\leq 0.05\text{ppm}$ ; 体积密度 $> 1.8\text{g/cm}^3$ ; 电阻率 $< 19 \mu\Omega \cdot \text{m}$	半导体
141	极细颗粒高纯石墨	骨料粒度 $< 4 \mu\text{m}$ , 抗压 $> 180\text{MPa}$ , 抗折 $> 95\text{MPa}$ , 灰分 $< 10\text{ppm}$ , 体积密度 $> 1.8\text{g/cm}^3$ , 硬度 $> 85\text{HS}$ , 电阻率 $< 19 \mu\Omega \cdot \text{m}$ , 热导率 $< 85\text{W/mK}$ 。	电子信息
142	核级石墨及其密封材料	(1) 核级石墨: 牌号 SNG342、SNG623、SNG742、SNG722、SNG7420、SNG3420; 未辐照性能要求: 颗粒直径 $\leq 1.0\text{mm}$ (振动成型)、 $\leq 0.04\text{mm}$ (等静压), 密度 $\geq 1.85\text{g/cm}^3$ (振动成型)、 $\geq 1.78\text{g/cm}^3$ (等静压), 热导率 $\geq 135\text{W/m \cdot K}$ , 热膨胀系数 $\leq 4.5 \times 10^{-6}/\text{K}$ (振动成型)、 $\leq 4.0 \times 10^{-6}/\text{K}$ (等静压), 各向同性度 $\leq 1.05$ (振动成型)、 $\leq 1.04$ (等静压), 抗拉强度 $\geq 20\text{MPa}$ (振动成型)、 $\geq 25\text{MPa}$ (等静压), 抗压强度 $\geq 65\text{MPa}$ (振动成型)、 $\geq 75\text{MPa}$ (等静压), 硼当量含量 $\leq 0.9\text{ppm}$ , 灰分 $\leq 80\text{ppm}$ 。 (2) 核级石墨密封材料: 硫含量 $\leq 200\text{ppm}$ , 氯含量 $\leq 30\text{ppm}$ , 氟含量 $\leq 30\text{ppm}$ , 灰分	电力装备

序号	产品名称	性能要求	应用领域
143	纳米级单晶薄膜	(1) 纳米级铌酸锂单晶薄膜: 线性电光系数 > 29.5, 光学损耗 < 2.5dB, 折射率 $n_o > 2.28$ 、 $n_e < 2.21$ 。 (2) 纳米级钽酸锂单晶薄膜: 机电耦合系数 > 10%, 谐振频率 > 3.5GHz, 阻抗比 > 70dB, Q值 > 3000。	电子信息
144	医疗抗菌板	放射性核素限量 $IR_a \leq 1.0$ 、 $IR_r \leq 1.3$ , 抗霉菌性能级 $\geq 1$ , 抗菌活性(包括金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、克雷伯氏菌、白色念珠菌等) $\geq 2.0$ , 阻燃级别 A1。	建筑
145	低损耗光纤	(1) 光纤: 1550nm衰减 $\leq 0.185$ dB/km; 动态疲劳 $\geq 20$ , A2宏弯性能: 7.5mm半径 1550nm $\leq 0.5$ dB、1625nm $\leq 1.0$ dB; 10mm半径 1550nm $\leq 0.1$ dB、1625nm $\leq 0.2$ dB; 50%抗拉强度 $\geq 4000$ Mpa; 剥离力平均值: 1.0~5.0N。 (2) 光纤预制棒: 纯硅芯芯层, 芯包折射率差 0.33%左右, 弯曲度 $\leq 2$ mm/m, 不圆度 $\leq 1\%$ , 芯包同心度 $\leq 0.35$ , 外径不均 $\leq 2\%$ 。	电子通信
146	工业蓝宝石机械耐磨部件	密度 $3.98\text{--}4.1\text{g/cm}^3$ , 熔点 2045°C, 莫氏硬度 9, 热膨胀系数 $5.8 \times 10^{-6}/\text{K}$ , 弹性模量 340~380GPa, 抗压强度 2.1GPa, 表面粗糙度 Rz 0.05, 常温下不受酸碱腐蚀, 在 300°C 下能被HF侵蚀。	工业装备
147	大功率CO <sub>2</sub> 激光器用硒化锌晶体材料	尺寸 $\geq 1.5\text{m}$ , 厚度 $\geq 20\text{mm}$ , 红外波段透过率 $\geq 70\%$ , 吸收系数 $< 5 \times 10^{-4}$ 。	电子信息
148	图像光导识别材料	准直单元尺寸 $6\mu\text{m} \sim 70\mu\text{m}$ , 垂直观测透过率 $\geq 45\%$ , 倾斜 5° 观测透过率 $\leq 5\%$ , 光绝缘波长范围 200~3000nm, 光绝缘效率 $\geq 99.5\%$ , 厚度: 0.35mm。	电子信息
149	纳米高岭土	电镜片层平均直径 300~800nm, 电镜片层平均厚度 $\leq 100\text{nm}$ , 粒度分布 $< 1\mu\text{m}$ , 含量 $\geq 60\%$ , 白度 $\geq 50$ , pH 值 7.0~11.0, 105°C 挥发物 $\leq 1.5$ , 45 μm 筛余量 $\leq 0.02$ , 表观密度 $0.6\text{--}1.0\text{g/cm}^3$ , 烧失量 $\leq 13\text{--}16\%$ , 吸油值 30~55ml/100g, 比表面积 B.E.T $\geq 2.0\text{m}^2/\text{g}$ , 铅(Pb) $\leq 1000\text{ppm}$ , 六价铬 [Cr(VI)] $\leq 1000\text{ppm}$ , 汞(Hg) $\leq 1000\text{ppm}$ , 镉(Cd) 含量 $\leq 100\text{ppm}$ 。	汽车、电器
150	氮化硼承烧板	氮化硼含量 $> 99.5\%$ , 氧含量 $< 0.15\%$ , 密度 $1.5\text{--}1.6\text{g/cm}^3$ 。	半导体
151	高性能低噪音碳陶摩擦材料	碳陶材料占比 30~40%, 摩擦系数 0.45~0.55, 600°C 衰退率 $< 20\%$ , 寿命 8 万公里, 3000HZ 噪音次数 $< 3\%$ 。	汽车
152	纳米级勃姆石	粒度 $\leq 0.2\mu\text{m}$ , 纯度 99.99~99.999%, 比表面 $3\text{--}15\text{m}^2/\text{g}$ , D50 $0.2\text{--}0.6\mu\text{m}$ 、D100 $< 0.6\mu\text{m}$ , 晶型呈四棱柱, 表面规整, 杂质含量 Fe < 100ppm、Cu < 10ppm、Cr < 10ppm, 扫描电镜观察颗粒分布均匀, 表面光滑无缺陷。	新能源汽车、电子信息
153	高纯氧化铝	产品纯度 $\geq 99.999\%$ , 主要杂质含量 Fe < 2ppm、Na < 2ppm、Ga < 2ppm、Si < 2ppm、Ca < 1ppm, 产品 D50 在 0.1~0.8 μm 范围可控, 正态分布。	电子通信

序号	产品名称	性能要求	应用领域
154	高导热类球形单晶氧化铝	D50 > 25 μm, 氧化钠 < 0.05%, 氧化铁 < 0.02%, 氧化硅 < 0.02%, 电导率 < 60 μs/cm, 形貌呈类球形大单晶。	电子电器、机械、汽车、光学仪器、轨道交通
155	高端芯片制造用碳化硅陶瓷结构	密度 ≥ 3.03g/cm³, 弯曲强度 ≥ 260MPa(常温), 高温弯曲强度 ≥ 290MPa(1200℃), 导热系数 ≥ 30W/m·K(1200℃)。	半导体
156	碳化硅舟部件	弹性模量 340GPa; 常温抗弯强度: 270MPa; 1200度抗弯强度: 290MPa; 使用温度: ≤ 1350℃; 密度: ≥ 3.05g/cm³。	光伏及半导体
157	5G射频器件专用高阻碳化硅衬底材料	晶型 4H, 直径 100mm ± 0.5mm, 主参考边取向 <11-20> ± 5°, 无划痕, 微管密度 < 0.5/cm², 最低电阻率 > 1E10 Ω · cm, 厚度 500 μm ± 10 μm, TTV(厚度变化量) < 10 μm, Warp(翘曲度) < 40 μm。	照明、电力电子、航天、核能
158	先进金刚石复合材料及制品	线径 100 μm ≤ Φ ≤ 450 μm, 金刚石微粉 (22-50) μm, 含量 > 98%, 镀层硬度 HM ≥ 6 (相当于维氏硬度 714), 拉断力 50-300N, 把持力模切次数 ≥ 800, 延伸率 ≤ 1.5%。	矿产、化工
159	纳米氧化锡导电陶瓷	气孔率 ≤ 8%, 体积密度 ≥ 6.4g/cm³, 耐压强度 ≥ 230MPa, 抗折强度 ≥ 35MPa, 常温电阻率 < 1 Ω · cm(26℃)。	新型显示
160	高性能氮化铝粉体	氧含量 < 0.8%, 金属杂质含量 < 500ppm, 比表面 2.0 ~ 3.5 m²/g, 粒度 D50 1.0 ~ 2.5 μm, 原晶粒度 200-2500nm, 制品热导率 ≥ 220W/(m·K)。	电子信息
161	新型光源镝灯用高纯氧化镝	纯度 > 99.99%, Fe₂O₃ < 0.0005%、SiO₂ < 0.002%、CaO < 0.003%、Al₂O₃ < 0.005%, 粒径范围 100-500nm, 颜色为纯白色。	核电、电子
162	高温陶瓷色釉料用高纯氧化镨	纯度 > 99.99%, Fe₂O₃ < 0.0005%、SiO₂ < 0.005%、CaO < 0.005%、Al₂O₃ < 0.010%; Cr₂O₃ < 0.005%. 经 1100℃ 灼烧后无损耗. 颜色为墨色	冶金工业
163	软磁复合材料(SMC)	损耗 Ps 130w/kg (1KHZ、1T 条件下), 饱和磁感应强度 Bs 1.40T (1KHZ、1T 条件下), 横向断裂强度 TRS 40MPa (1KHZ、1T 条件下), 产品密度 d 7.5g/cm³ (1KHZ、1T)	电力电子、航空航天、轨道交通、汽车
164	3"-6"整流二极管芯片-GPP芯片	厚度 (T) 200-500 μm, PIV 100-1800V, 正向压降 VF < 0.98V, 单片良率 > 99%, 正向浪涌按规格区分, 其中 50mil 产品 > 35A, 反向浪涌按规格区分, 其中 50mil 产品	半导体

序号	产品名称	性能要求	应用领域
165	GYTS室外层绞式普通光缆	光学性能指标：成品后衰减1310nm≤0.35dB/km，衰减1550nm≤0.21dB/km；机械性能指标：a) 拉伸性能：短暂拉力1800N下光纤附加衰减不大于0.1dB和应变不大于0.6%，张力去除后，光纤无明显的残余附加衰减和应变、b) 压扁性能：短期压力1500N，光纤无明显残余附加衰减，压扁后护套无目力可见裂纹、c) 冲击性能：4.5J·m，≥5点，每点5次，光纤无明显残余附加衰减，冲击后护套无目力可见裂纹、d) 反复弯曲性能：张力150N，20倍缆径，循环30次时，光纤无明显残余附加衰减，反复弯曲后护套无目力可见裂纹、e) 扭转性能：张力150N，角度±90°，次数≥10次时，光纤无明显残余附加衰减，扭转后护套无目力可见裂纹、f) 松套管弯折性能：松套管最小弯曲直径≤20mm，最好达到15mm及以下的性能；环境性能指标：在-40℃	5G通讯
166	脱硝催化剂	催化剂在225℃, 15000h <sup>-1</sup> 空速，通入5%水汽时，CO转化率接近100%；在通入1500ppmSO <sub>2</sub> 的条件下，活性可以维持在42%左右且保持稳定，当升高温度至250℃时，CO转化率提高至87%左右。当进一步升高温度至270℃时，CO转化率在97%左右	冶金
167	纳米薄膜化高温耐磨涂敷料	使用厚度≤2mm，抗压强度≥60MPa，抗拉强度≥12MPa，抗剪强度≥10MPa，硬度（邵D≥90），使用温度350-900℃。	电力装备
168	胶体陶瓷	抗压强度≥50MPa，抗拉强度≥16MPa，抗剪强度≥20MPa，硬度（邵D≥90），可使用温度100-700℃。	电力装备
169	金刚石用粉末触媒-石墨芯柱材料	水雾化粉末呈不规则状或部分呈球状或类球状；粉末触媒粒度150-400目占比≥60%；粉末触媒氧含量≤300ppm，杂质含量≤0.5%。	工程勘探、电子光学、半导体、航空航天
170	大腔体金刚石芯柱合成块	84结构：单产≥420ct，主峰占比≥62%，Ti值≥85，SMD占比≥50%，SMD20占比≥40%，SMD35占比≥20%。	机械加工、电子电器、光学、工程勘探
171	锑化镓晶圆衬底	位错密度(cm <sup>-2</sup> ) < 50；外延后缺陷密度(cm <sup>-2</sup> ) < 100；粗糙度(nm) < 0.15nm；平整度：TTV(μm) < 4；Bow(μm) < 8；Warp(μm) < 8。	半导体
172	非晶态金属陶瓷高温耐磨侧导板	涂层结合强度≥60MPa，孔隙率≤0.5%；600℃下硬度≥HRC55。	冶金
173	可见光催化长效抗菌装饰板	1. 产品净化抗菌性能指标：24h甲醛、VOC降解能力≥85%，大肠杆菌、金黄色葡萄球菌灭杀率≥99%。 2. 产品物理化学指标：防火性能A2，表面硬度≥2H，耐酸碱性24h不起泡、不脱落、无明显变色，耐溶剂擦拭性100次擦拭板材无异常，附着力（划格间距5mm）2级，纵向断裂载荷≥600N，横向断裂载荷≥200N。	建筑
174	高性能氮化硅陶瓷轴承球及基片	翘曲4‰，热导率超过90W/(m·K)。	航空航天、新能源汽车、机械加工

序号	产品名称	性能要求	应用领域
175	一级耐水药用玻璃模制瓶	耐热冲击强度: $\geq 110^{\circ}\text{C}$ ; 线热膨胀系数: $5.0\text{--}5.5 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ ( $20^{\circ}\text{C}$ – $300^{\circ}\text{C}$ ); 内表面耐水性: HC1 级; $121^{\circ}\text{C}$ 颗粒法耐水性: 1 级; $98^{\circ}\text{C}$ 颗粒法耐水性: HGB1 级; 耐酸性: H1; 7、耐碱性: A2 级; 砷、锑、铅、镉重金属溶出量: 未检出。	医药
176	食药级高纯二氧化硅	SiO <sub>2</sub> 含量: 99.5%, 灼烧失重: $\leq 8.5\%$ 干燥失重: $\leq 5.0\%$ , 粒度: $\leq 125 \mu\text{m}$ , 氯化物: $\leq 0.1\%$ , 硫酸盐: $\leq 0.5\%$ 。	
五 高性能纤维及复合材料			
177	中间相沥青基碳纤维	强度 $\geq 2790 \text{ MPa}$ , 模量 $\geq 850.73 \text{ GPa}$ , 导热率 $\geq 637.50 \text{ W/(m\cdot K)}$ 。	航空航天、电子信息、轨道交通、风电
178	干法碳纤维原丝	干法碳纤维原丝纤度 $0.8\text{--}2.2 \text{ dtex}$ , 单丝强度 $> 4.0 \text{ cN/dtex}$ , 利用该原丝制备的碳纤维拉伸强度 $> 3500 \text{ MPa}$ , 体密度 $1.78 \pm 0.2 \text{ g/cm}^3$ 。	航空航天、轨道交通、体育用品、风电
179	高性能碳纤维预浸料	$0^{\circ}$ 拉伸强度 $\geq 2500 \text{ MPa}$ , $0^{\circ}$ 拉伸模量 $\geq 155 \text{ GPa}$ , CAI $\geq 285 \text{ MPa}$ 。	航空航天
180	翼型风帆系统用碳纤维复合材料半预浸料	树脂质量含量 $(33 \pm 3)\%$ , 预浸料单位面积质量 $(214 \pm 11) \text{ g/m}^2$ , 纤维面密度 $(150 \pm 8) \text{ g/m}^2$ , 挥发分含量 $\leq 1\%$ , 常温 $0^{\circ}$ 拉伸强度 $\geq 1350 \text{ MPa}$ , $0^{\circ}$ 拉伸模量 $\geq 115 \text{ GPa}$ , $90^{\circ}$ 拉伸强度 $\geq 20 \text{ MPa}$ , $90^{\circ}$ 拉伸模量 $\geq 7 \text{ GPa}$ , $0^{\circ}$ 压缩强度 $\geq 950 \text{ MPa}$ , $0^{\circ}$ 压缩模量 $\geq 95 \text{ GPa}$ , $90^{\circ}$ 压缩强度 $\geq 120 \text{ MPa}$ , $90^{\circ}$ 压缩模量 $\geq 8 \text{ GPa}$ , $0^{\circ}$ 弯曲强度 $\geq 1000 \text{ MPa}$ , $0^{\circ}$ 弯曲模量 $\geq 80 \text{ GPa}$ , 层间剪切强度 $\geq 63 \text{ MPa}$ , 纵横剪切强度 $\geq 50 \text{ MPa}$ , 纵	海洋装备
181	汽车用碳纤维复合材料	树脂基体冲击韧性 $\geq 90 \text{ kJ/m}^2$ , 在 $32 \text{ J}$ 的冲击能量下, 复合材料 CAI 和原压缩强度相比保留 $90\%$ 以上, 复合材料层间剪切强度 $\geq 60 \text{ MPa}$ , 复合材料热变形温度 $\geq 90^{\circ}\text{C}$ 。	汽车
182	高性能碳纤维增强陶瓷基摩擦材料	密度 $\leq 2.4 \text{ g/cm}^3$ , 使用温度 $-50^{\circ}\text{C}$ – $1650^{\circ}\text{C}$ , 抗压强度 $\geq 160 \text{ MPa}$ , 抗弯强度 $\geq 120 \text{ MPa}$ , 摩擦系数 $0.2\text{--}0.45$ , 摩擦系数热衰退率 $\leq 15\%$ 。	轨道交通、汽车、工程机械
183	多层结构碳纤维/玻璃纤维复合材料连续抽油杆	拉伸强度 $\geq 1360 \text{ MPa}$ , 拉伸弹性模量 $\geq 95 \text{ GPa}$ , 断裂延伸率 $\leq 2.0\%$ , 弯曲强度 $\geq 960 \text{ MPa}$ , 弯曲弹性模量 $\geq 65 \text{ GPa}$ , 表观水平剪切强度 $\geq 80 \text{ MPa}$ , 玻璃化温度 $140$ 、 $170$ 、 $200^{\circ}\text{C}$ , $\sigma_{0.1}=540 \text{ MPa}$ , 循环周次 $\geq 1 \times 10^7$ 次。	石油化工
184	碳纤维保温材料	碳含量 $> 99.00\%$ ; 体积密度 $\leq 0.25 \text{ g/cm}^3$ ; 灰分 $\leq 20 \text{ ppm}$ ; 平均热传导率: 真空 $1400^{\circ}\text{C}$ / $0.20 \text{ W/m\cdot K}$ , 真空 $1500^{\circ}\text{C}$ / $0.25 \text{ W/m\cdot K}$ , 真空 $1700^{\circ}\text{C}$ / $0.32 \text{ W/m\cdot K}$ ; 热膨胀系数: 室温– $1300^{\circ}\text{C}$ $\leq 0.3 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ 。	半导体

序号	产品名称	性能要求	应用领域
185	碳纤维复合材料自行车	1. 五通踏力疲劳在频率3Hz, 施力1100N, 测试100000次组件无断裂或裂痕; 2. 头管水平力疲劳在频率3Hz, 施力+600/-600N, 测试100000次, 组件无断裂或裂痕; 3. 座管垂直力疲劳在频率3Hz, 施力1100N, 测试50000次, 组件无断裂或裂痕; 4. 冲击重锤22.5kg, 从212mm自由落下车架无断裂或裂痕现象, 且两轮轴间永久变量小于15mm; 5. 五通载重50kg, 座管载重30kg, 头管载重10kg, 前叉抬起高度200mm, 测试两次车架无断裂或裂痕现象, 两轮轮轴间所测永久变量小于15mm; 6. 产品尺寸达到自行车公差要求, 例如勾爪爪宽142+1.5mm/142-0mm。 7. 整车性能满足通用标准ISO4210《自行车的安全要求》, 和欧盟标准EN14781《竞赛自行车安全要求和测试方法》、EN14766《山地自行车安全要求和测试方法》、GB/T	体育休闲
186	高性能炭炭复合材料载板	密度: $\geq 1.5 \text{ g/cm}^3$ ; 弯曲强度 $\geq 160 \text{ MPa}$ ; 弹性模量 $\geq 50 \text{ GPa}$ ; 压缩强度 $\geq 200 \text{ MPa}$ ; 线热膨胀率: $1.5\text{--}2.5 \times 10^{-6}/\text{K}$ ; 热导率 $\geq 40 \text{ W/(m \cdot K)}$ 。	太阳能电池
187	超高温碳/陶复合材料及制品	密度 $\geq 1.85 \text{ g/cm}^3$ , 拉伸模量 $\geq 80 \text{ GPa}$ , 断裂韧性 $\geq 15 \text{ MPa} \cdot \text{m}^{1/2}$ , $1300^\circ\text{C}$ 拉伸强度 $\geq 200 \text{ MPa}$ , $1300^\circ\text{C}$ 抗弯强度 $\geq 300 \text{ MPa}$ , $1300^\circ\text{C}$ 面内剪切强度 $\geq 100 \text{ MPa}$ , 导热系数 $\geq 15 \text{ W/m \cdot K}$ , 热膨胀系数( $25^\circ\text{C} \sim 1300^\circ\text{C}$ ) $1.0 \times 10^{-6} \sim 4.5 \times 10^{-6}/\text{C}$ 。	航空航天
188	连续玄武岩纤维及其复合材料	(1) 连续玄武岩纤维: 耐温温度 $-269^\circ\text{C} \sim 650^\circ\text{C}$ , 弹性模量 $\geq 85 \text{ GPa}$ , 抗拉强度 $\geq 3000 \text{ MPa}$ 。 (2) 耐碱玄武岩纤维: 耐温温度 $-269^\circ\text{C} \sim 650^\circ\text{C}$ , 弹性模量 $\geq 85 \text{ GPa}$ , 抗拉强度 $\geq 3000 \text{ MPa}$ , 耐碱盐侵蚀后纱线拉伸断裂强度 $\geq 0.35 \text{ N/tex}$ , 强度保留率 $> 65\%$ 。 (3) 连续玄武岩纤维复合材料: 密度 $2.6 \text{ g/cm}^3$ , 断裂伸长率 $2.9\% \sim 3.1\%$ , 拉伸强度 $2.5$	航空航天、高速公路、汽车、体育器械、船舶
189	超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料	(1) 超高强型: 断裂强度 $\geq 36 \text{ cN/dtex}$ , 初始模量 $1300 \sim 1800 \text{ cN/dtex}$ , 断裂伸长率 $2 \sim 3\%$ ; (2) 耐热型: 瞬间耐热温度 $\geq 180^\circ\text{C}$ , 强度 $\geq 30 \text{ cN/dtex}$ , 初始模量 $\geq 1100 \text{ cN/dtex}$ , 断裂伸长率 $\leq 3\%$ , CV值 $\leq 3\%$ 。 (3) 抗蠕变型: 在 $70^\circ\text{C}$ 、 $300 \text{ MPa}$ 应力条件下蠕变断裂时间 $\geq 900 \text{ h}$ , 蠕变伸长率 $\leq 8\%$ , 强度 $\geq 30 \text{ cN/dtex}$ , 初始模量 $\geq 1100 \text{ cN/dtex}$ , 断裂伸长率 $\leq 3\%$ , CV值 $\leq 3\%$ 。	航空航天、海洋工程、高速公路、高速铁路、桥梁

序号	产品名称	性能要求	应用领域
190	芳纶及制品	<p>(1) 芳纶纸: 灰分&lt;0.5%, 芳纶纸击穿电压&gt;15kV/mm, 抗张强度&gt;2.5kN/m, 芳纶层压板击穿电压&gt;40kV/mm, 耐热等级达到210℃, 阻燃达到VTM-0或V-0级, 水萃取液电导率&lt;5ms/m, 180℃长期对硅油无污损;</p> <p>(2) 芳纶1414(芳纶II)纤维: 纤维纤度840D和1000D: 断裂强度≥22.5cN/dtex, CV≤5.0%; 断裂伸长率≥3.0%, CV≤3.0%; 模量95±15GPa。纤维纤度1500D和3000D: 断裂强度≥18.0cN/dtex, CV≤5.0%; 断裂伸长率3.5±1.0%, CV≤3.0%; 模量85±15GPa。</p> <p>(3) 芳纶III长纤维及织物: 纤维: 密度<math>1.44 \pm 0.01\text{g/cm}^3</math>, 纤度6~300tex, 拉伸强度≥28.5cN/dtex, 弹性模量≥750cN/dtex, 伸长率2.5~4.2%; 平纹机织物: 面密度150\170\200\300\340g/cm<sup>2</sup>, 典型织物200g/cm<sup>2</sup>经纬向强力≥10kN, 典型织物340g/cm<sup>2</sup>, 经纬向强力≥17kN; UD布: 硬质UD面密度<math>140 \pm 10\text{g/cm}^2</math>, 软质UD面密度<math>235 \pm 10\text{g/cm}^2</math>。</p> <p>(4) 芳纶柔性织物: 周率强度&gt;6σ/D, 10%力下延伸率1%~5%。</p>	轨道交通、电子电力、航空航天、信息通讯、应急救援
191	芳纶蜂窝	室温下, 蜂窝平面压缩强度≥1.74MPa, 芯子平面剪切“L”向强度≥1.25MPa, “W”向强度≥0.70MPa。	航空航天、轨道交通、船舶
192	芳纶纤维复合材料柔性光杆	光杆拉伸强度≥1000MPa; 拉伸模量≥70GPa; 光杆与井口密封装置摩擦系数≤0.20; 光杆连续长度, ≥30m; 额定载荷弯曲疲劳破坏次数, ≥ $1 \times 1000000$ ; 连接位置拉伸强度: ≥1000MPa(按光杆截面积计算); 连接时间: ≤5min。	采油装备
193	芳砜纶纤维(聚砜酰胺纤维)	断裂强度3.5~5cN/dtex, 断裂伸长20~30%, 初始模量30~70g/d, 玻璃化温度400℃, 极限氧指数33, 250℃下, 热收缩30min<0.5%。	航空航天、应急救援、安全防护、电气绝缘
194	高模玻璃纤维	浸胶纱弹性模量≥90GPa, 软化点温度≥900℃, 膨胀系数≤ $5.0 \times 10^{-6}\text{K}^{-1}$ 。	风电
195	新型耐碱玻璃纤维增强筋	抗拉强度≥800MPa; 剪切强度≥180GPa; 弹性模量≥60GPa; 延伸率≥1.5%; 异性筋材弯曲部分抗拉强度≥500MPa; 耐碱性能不低于极限抗拉强度的85%。	水利水电工程、海洋工程、地下空间
196	高性能高硅氧玻璃纤维及其系列	高硅氧玻璃纤维SiO <sub>2</sub> 含量≥98wt%; 1000℃质量损失率≤2%; 高温线收缩率<3.8%; 拉伸强度>1600MPa; 制备能耗<3kwh/公斤。	汽车、舰船、工业窑炉、航空航天
197	快速固化连续纤维增强预浸料	固化时间≤6min(1mm), 其中平纹玻纤织物预浸料可达0°, 拉伸强度≥500MPa, 拉伸模量≥20GPa, 弯曲强度≥495MPa, 弯曲模量≥20GPa, 阻燃性能3mmV0, T <sub>g</sub> ≥110℃, 冲击强度≥157.72kJ/m <sup>2</sup> , 断裂延伸率≥2%。盐雾测试, 表面无腐蚀物、裂纹、气泡, 拉伸强度≥450MPa, 老化测试衰减<10%。	汽车、船舶、电子电器、风电、轨道交通、矿山机械

序号	产品名称	性能要求	应用领域
198	连续纤维增强热塑性复合材(CFRTP)	拉伸强度953MPa, 拉伸模量30.5GPa, 高速拉伸强度682MPa, 多轴冲击强度28.35J, 燃烧等级A-0mm/min。	交通运输装备、新能源汽车、太阳能板、风电、5G基站
199	PBO纤维及其复合材料	纤维拉伸强度≥5.5GPa, 高韧型PBO纤维拉伸弹性模量≥160GPa, 高模型PBO纤维拉伸弹性模量≥260 GPa, 高韧型PBO纤维断裂伸长率(3.0~4.0)%, 高模型PBO纤维断裂伸长率(2.0~3.0)%, 热分解温度≥650℃(N <sub>2</sub> 气氛), 极限氧指数≥68%。	航空航天、安全防护、电子信息
200	莱赛尔短纤维	(1) 莱赛尔短纤维(常规型): 干断裂强度≥3.60cN/dtex, 湿断裂强度≥3.15cN/dtex, 干断裂伸长率15.0±3.5%, 线密度偏差率±10.5%, 长度偏差率±11%, 疣点含量≤25.5mg/100g, 超长纤维率≤2.1%。 (2) 莱赛尔短纤维(抗菌型): 干断裂强度≥3.60cN/dtex, 湿断裂强度≥3.15cN/dtex, 干断裂伸长率15.0±3.5%, 线密度偏差率±10.5%, 长度偏差率±11%, 疣点含量25.5mg/100g, 超长纤维率≤2.1%, 抗菌性能符合FZ/T73023-2006要求。 (3) 莱赛尔短纤维(交联型): 干断裂强度≥2.80cN/dtex, 湿断裂强度≥2.30cN/dtex, 干断裂伸长率8.5±3.5%, 线密度偏差率±10.5%, 长度偏差率±11%。	纺织
201	高性能氧化铝纤维	(1) 氧化铝短纤维: Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 含量≥72%, 烧失量≤0.1%, 平均直径3-8 μm; (2) 氧化铝连续纤维: Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 含量≥72%, 纤维强度≥1.8GPa, 平均直径≤14 μm。	国防军工、隔热防护
202	晶体氧化铝纤维及制品	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 含量为71%-73%, 纤维直径3-6 μm, 渣球含量≤2%, 烧失量≤0.1%, 纤维毯厚度包含6.7mm-25mm, 纤维毯长度包含0-107m, 回弹性≥80%, 抗拉强度≥200kpa。	汽车、石化、冶金、新能源、航空航天
203	船载耐低温储罐用复合材料层压板材料	常温抗压强度(垂直)≥300MPa, 常温抗压强度(平行)≥300MPa, -50℃抗压强度(垂直)≥340MPa, -50℃抗压强度(平行)≥340MPa, 线性热膨胀系数(平行)≤10×10 <sup>-6</sup> /℃, 线性热膨胀系数(垂直)≤40×10 <sup>-6</sup> /℃, 吸水率≤0.5%, 剪切强度(垂直)≥150MPa, 剪切强度(平行)≥40MPa, 弯曲强度(垂直)≥240MPa, 弯曲模量(垂直)≥15GPa, 抗拉强度(平行)≥400MPa, 密度≤2.3g/cm <sup>3</sup> 。	海洋装备
204	生物基纤维素肠衣	无缝纤维素管状膜, 直径12mm~70mm, 直径偏差±0.5mm~±1.0mm, 灌装直径变异系数≤8.0%, 厚度15 μm~40 μm, 厚度偏差±10%, 爆破强度≥1200mm·Kpa, 水通量≥2.23L/(m <sup>2</sup> ·h), 可完全生物降解。	食品、医药、农业
205	柔性包缠复合材料无捻毛巾	5次洗后脱毛率仅3%, 吸水性高达90%, 5s吸水沉降。	纺织

序号	产品名称	性能要求	应用领域
206	固态电解质材料	物相结构：立方相；颜色状态：白色粉末；纯度≥99.5%；各杂质含量：Fe含量≤100ppm, Co含量≤100ppm, Ni含量≤100ppm, Cr含量≤100ppm, Zn含量≤100ppm, Na含量≤100ppm, 粒径700nm-5um, 残碱含量≤2%, 水分≤10 ppm,	新能源汽车、可穿戴设备、无人机、储能
六	前沿材料		
207	石墨烯电发热膜	低工作电压（≤36V）：功率密度≤200W/m <sup>2</sup> ，发热温度≤70℃或70-240℃，表面温度不均匀度≤5℃，电热辐射转换效率>85%，低频磁场辐射<0.3%；高工作电压（>36V）：功率密度≤250W/m <sup>2</sup> ，表面温度不均匀度≤5℃，电热辐射转换效率≥70%，-5%≤功率偏差≤+5%。	医疗器械、电子、汽车、节能设备
208	石墨烯导热膜	导热系数>1500W/(m*K)，密度>1.9g/cm <sup>3</sup> ，导热膜厚度20-300 μ m。	电子信息
209	氧化石墨烯膏体	氧化石墨烯固含量>40%，灰分<1%，金属杂质含量<100 ppm，成膜后热扩散系数>800 mm <sup>2</sup> /s。	机械、电子、航空航天、医疗
210	高性能硅氧碳负极材料	克容量≥1600mAh/g，首次效率≥85%，循环寿命≥800次。	新能源汽车
211	多层包覆型快充石墨负极材料	克容量≥355mAh/g，首次效率>92%，压实密度≥1.6g/cm <sup>3</sup> ，倍率充电≥4C。	新能源汽车